

QuantumColor QC-T470-90-BW01



Produktbeskrivning

Beskrivning	Lösningssmedelsinnehåll, ljusäkta, ringfast, höggglänsande och brilliant PU- akrylatbaserat pigmenterad färgsystem. Färgblandningssystem för framställning av ett mycket stort antal färgtoner enligt Sikkens, RAL, NCS o.s.v. eller efter egen förlaga.
-------------	--

Användningsområde

Beskrivning	Nästan alla trä möbler inomhus. Passar utmärkt vid påbyggnad med primer bland QuantumColor-produkterna QC-IP350, QC-P340 eller QC-P330.
-------------	---

Produktdata

Produktkod	QC-T470-90-BW01
Förpackningsstorlek	20 kg 5 kg
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	~ 60 beroende på färgton
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år

Glansgrader

Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
QC-T470-90-BW01	hög glans	>90

Förbehandling av underlag

	MDF - utan fuktighetsinverkan MDF - med fuktighetsinverkan Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll	Den rekommenderade färgskiktssammansättningen innehåller QuantumColor QC-IP350. Slutlig slipning av primern ska ske med kornstorlek P600 - P800.
--	--	--

Bearbetning

	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser". För att uppnå en bättre höggglanseffekt och täckkraft rekommenderar vi, efter en tunn påstrykning och en anslutande luftningstid på 30 minuter upp till 2 timmar, att en tunn påstrykning utförs på nytt. Om överlackeringen sker över natten eller senare, ska hela ytan slipas med 1200-papper och noggrant dammas av innan nästa påstrykning av lack.

Härdare Förtunnare Tillsatser

	Härdning	50% HPU 6300
	Förtunnare	TPU 9300-F snabb tork TPU 9301-S långsam tork
	Brukstid 20 °C, 65 % relativ luftfuktighet	upp till 2 timmar

Applicering

Sprutningstryck (bar)	1.5-3.0	110-130
Munstyckets storlek (mm)	1,2 - 1,6	0.18-0.23
Tillsättning av förtunnare (%)	0-10	0-10
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	15-20	15-20
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	80-120	80-120
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	6-9	6-9

Torktid @ 20°C

dammtorr	från 30 minuter
klibbfri	från 4 timmar
hanterbar	från 2 dagar
slipbar	från 14 timmar
polerbar	från 3 dagar

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-25 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919