

Solido S-IS130



Termékleírás

Leírás Kétkomponensű, oldószerrel hígítható, alkid alapú PUR izoláló lakk Nagyon jó magas járulékos anyag tartalmú, egzotikus fajták és MDF izolálására. A termék alkalmazható többretegű lakként.

Alkalmazási terület

Leírás Majdnem az összes beltéri fabútor. Főként egzotikus, magas járulékos anyag tartalmú fajtákhoz és MDF-hez.

Termékadatok

Termékkód	S-IS130
Kiszerezés	20 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	12 ± 2
%-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben	21.9 ± 1
%-ban kifejezett szilárd anyag standard-térhálósítóval együtt	24.8 ± 1
kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on	0,93 ± 1%
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Fényességi fokok

Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
S-IS130	fényes	80 ± 2

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek	P120, P150, P180
	Pácolt fafelületek	pácolás előtt csiszolja meg
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fajták Fák vagy MDF vizeshelyiségekben	A nagyon magas járulékos anyag tartalmú, olajos fajtákat csiszolás után először TPU 9300-F hígítóval kell kimosni a faerezetnél egy szösmentes kendővel.

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás	50% HPU 6201
	Hígítás	TPU 9300-F gyors száradás TPU 9301-S lassú száradás
	Feldolgozási idő	8 óráig

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	12	12
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	100-120	100-120
Műveletenként kiadósság (m2/l)	7-9	7-9

Száradási idő @ 20°C

porszáraz	1 óra elteltével
tapintásálló	3 óra elteltével
szállítható	12 óra elteltével
csiszolható	5 óra elteltével

Vizsgálati szabványok

	DIN 68861/1B Kémiai igénybevétel bútorfelületeknél
	EN 71-3 Oldható nehézfémek migrációja
	Nehezen gyulladó a tengerészeti felszerelésekről szóló, 2014/90/EU MED irányelv szerint.

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletszorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorli termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-26 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1