

Renova R-T210-15



Toote kirjeldus

Kirjeldus Ühekomponentne, isekõvastuv, lahustiga lahjendatav PU-läbipaistev lakk. Äärmiselt kõrge mehaaniline ja keemiline vastupidavus.

Kasutusala

Kirjeldus Pääaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides.

Toote andmed

Toote kood	R-T210-15
Mahuti suurus	2.5 l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	30 ± 2
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat
peale avamist	umbes 2 kuud

Läikeaste

Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
R-T210-15	poolläikiv	15 ± 2

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad Puidu astmeline lihvimine Eemaldage hoolikalt lihvetoim Suurepooriliste puitude puhastamine harjamise teel	P120, P150, P180
	Peitsitud puitpinnad	enne peitsimist lihvida
	Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Eelnevalt isoleerida Quantum Q- IS160 või Solido S- IS130-ga.

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine	ei ole vajalik, kuna on 1K-isekõvastuv
	Lahjendamine	TPU 9300-F kiire kuivamine TPU 9301-S aeglane kuivamine
	Töötlemisaeg	umbes 2 kuud peale avamist avatult umbes 8 tundi

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	110-130	
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Vedeldi lisamine (%)	10-20		10-20
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	20	30	20
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	100-120	120	100-120
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	8-10	8	8-10

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 30 minutist
puutekuiv	alates 2 tunnist
transporditav	alates 12 tunnist
lihvitatav	alates 6 tunnist

Katsestandardid

	DIN 68861/1B Keemilised mõjutegurid mööbli pealispindade puhul
--	--

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamisest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-26 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919