

QuantumColor QC-T470-90-BW01



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Opløsningsmiddelholdigt, lysægte, ringfast, brillant, farvet laksystem på PUR- acrylatbasis. Farveblandningssystem til fremstilling af utallige farvenuancer i henhold til Sikkens, RAL, NCS eller ud fra eget forlæg.
-------------	--

Anvendelsesområde

Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Egner sig ideelt i opbygning med filler i QuantumColor-serien QC-IP350, QC-P340 eller QC-P330.
-------------	--

Produktdata

Produktkode	QC-T470-90-BW01
Pakningsstørrelse	20 kg 5 kg
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	~ 60 afhængig af farvenuance
Holdbarhed - original bølge lukket	min. 2 år

Glansgrader

Produktnummer	Glanstrin	DIN 67530 60° vinkel
QC-T470-90-BW01	med højglans	>90

Forbehandling Underlag

	MDF - uden fugtighedsindvirkning MDF - med fugtighedsindvirkning Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer	Den anbefalede opbygning sker med QuantumColor QC-IP350. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P600 - P800.
--	--	--

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer". Til forbedring af højglanseffekten anbefaler vi efter et tyndt lag og en efterfølgende afluftningstid på 30 minutter til 2 timer at påføre et yderligere tyndt lag på overfladen. Foretages overlakeringen om natten eller senere, skal hele overfladen slibes med 1200 papir og støves omhyggeligt af, før det videre laklag påføres.

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Hærdning	50% HPU 6300
	Fortynding	TPU 9300-F hurtig tørring TPU 9301-S langsom tørring
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 2 timer

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1,2 - 1,6	0.18-0.23
Fortyndertilsetning (%)	0-10	0-10
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	15-20	15-20
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	80-120	80-120
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	6-9	6-9

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 30 minutter
berøringstør	fra 4 timer
transportegnet	efter 2 dage
kan slibes	efter 14 timer
kan poleres	fra 3 dage

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-25 / 4