

Produktbeskrivelse Vandfortyndbart, dækkende mellem- og slutlag til bygningsdele i træ, udvendigt og indvendigt. - god udflydning - god vejrbestandighed - testet iht. DIN EN 71 del 3 "Sikkerhed for legetøj"		Arbejdstemperatur 15 - 25 °C for undergrund, luft og materiale ved ca. 60 % rel. luftfugtighed		
Farvenuance B00Farver fra RAL, Sikkens 5051 Color Concept og NCS Forskellige glansniveauer kan føre til varierende udseende.		Tørretid		
		Tørring ved:	Standardklima: 23 °C / 50 % rel. luftfugtighed	Forceret ved 40 °C
		Støvtør	Ca. 60 minutter	ca. 30 minutter
		Kan slibes	Ca. 3 - 4 timer	Ca. 60 minutter
		Kan genbehandles	Ca. 4 - 6 timer	ca. 1 - 2 timer
Glansniveauer		Tørring Materialets tørring er afhængig af den påførte lagtykkelse og kan forsinkes på indholdsstofrige trætyper samt ved vådt/koldt vejrlig. Ved tørringen skal man altid sørge for tilstrækkelig temperering og luftudskiftning. Kan tørringsbetingelserne ikke blive overholdt, kan skade på opbygningen ikke udelukkes.		
			Værktøjsrensning Straks efter brug rengørings værktøj med vand, i givet fald med tilsætning af gængst opvaskemiddel eller ST 830.	
			Opbevaring Mindsteholdbarheden (MHD) i uåbnet originalbeholder er 2 år; opbevaringstemperatur +5 - +30 °C. Efter udløb af MHD kan produktet stadig være brugbart, dog kan produkttegenskaberne adskille sig fra "friskt materiale". Derfor skal brugeren påføre "gammelt" materiale med særlig opmærksomhed. Anbrudte beholdere skal lukkes godt! Opbevares køligt men frostfrit.	
			Bortskaffelse Kun helt tømte beholdere må recycles. Materialerester skal bortskaffes iht. de lokale bestemmelser. Egnede EU-affaldsnøgle for dette materiale er: 08 01 12	
			Sikkerhedsdatablad Yderligere data i sikkerhedsdatabladet i henhold til 91/155/EØF www.sikkens-wood-coatings.com Downloads Sikkerhedsdatablade	
			Bindemiddelttype Acrylat	
			Forarbejdning Sprøjtning Vådlagstykkelse: 2 x 150 µm eller 1 x 150 µm til maks. 250 µm Det anbefales at påføre farvenuancer i en tolags opbygning.	
			Forbrug 150 - 250 ml/m ² , je nach applizierter Nassschichtdicke pro Beschichtungsschicht ohne Spritzverluste.	
			Fortynding Indstillet klar til brug. Om nødvendigt med maks. 5 % vand.	
			RUBBOL® WF 3310-03-XX 25-B00 silkemat 25-B01 silkemat 25-RAL-6009 silkemat 25-RAL-7016 silkemat 25-RAL-7035 silkemat 25-RAL-8016 silkemat 25-RAL-9001 silkemat 25-RAL-9005 silkemat 25-S0500-N silkemat 25-S0502-Y silkemat	
			RUBBOL® WF 3310-03-XX 25-S4550-Y80R silkemat 35-B00 silkeblank 35-B01 silkeblank 35-S0502-Y silkeblank	

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2025-04-17 / 30

EMEA HQ
 Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Advarselshenvisninger

Før brug skal mærkningen og produktinformationen gennemlæses. Også ved arbejdet med lakker/lasurer med få eller ingen skadelige stoffer, skal de sædvanlige beskyttelsesforanstaltninger overholdes.

VOC-direktiv

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 40 g/l VOC.

Anbefaling vedrørende lagpåføring

Ved behandlingen af løvtræ anbefaler vi brug af et porefyldende mellemlag. Systemopbygning til begrænset målfaste bygningsdele i træ: For ved sådanne konstruktioner at tage højde for generelt højere svingninger i luftfugtigheden, bør lagene kun påføres tyndt. Den samlede vådlagstykkelse bør for alle lag ikke andrage mere end 200 µm. Et mellemlag kan undlades. Overfladen, der skal renoveres, kan efter slibning og afstøvning behandles med anbefalede produkter.

Grundregler

Træfugtigheden ved behandling med materialer fra Sikkens skal ligge på mellem 12 % og 15 %. Valget af træ, konstruktionen og de påførte lagtykkelser skal følge de aktuelle tekniske standarder. Alle vandrette flader skal være affaset med 15° og alle kanter skal udvise en runding med en radius på mindst 2 mm. Fuger og åbent træ skal være forseglet for at forhindre, at der trænger vand ind i konstruktionen. Underlaget skal være tørt, støv- og fedtfrit. Man skal ligeledes være opmærksom på valget og anvendelsen af laget, og især af farvenuancen. Mørktonede lag kan udendørs føre til en øget overfladetemperatur (op til 80 °C).

Beregnet til anvendelse i tekniske erhvervsvirksomheder. Anvendes udelukkende til systemopbygninger, som Sikkens Wood Coatings har anbefalet.

Bemærk

Den her anførte opbygning er et eksempel, andre opbygninger er mulige. Vær opmærksom på de passende Tekniske Datablade og bed konsulenten fra Sikkens Wood Coatings om en systemrådgivning, evt. på fabrikken. Alle fremmedstoffer (f.eks. spartelmasse, tape, tætningsmateriale, rengøringsmiddel osv.), som kommer i kontakt med opbygningen skal generelt kontrolleres af brugeren for kompatibilitet.

Systemopbygning

Imprægnering	Cetol WP 567 BPD Cetol WP 540
Grunding	Rubbol WP 151 Rubbol WP 194 Rubbol WP 193 / WP 198 Rubbol WP 165 Rubbol WP 1807-03
Mellemlag	Rubbol WM 270 Rubbol WM 2980-03 Rubbol WF 3310-03-xx
Slutlag	Rubbol WF 3310-03-xx

Systemopbygning til 'self-sealing' system

Grunding	Rubbol WF 3310-03-xx
Slutlag	Rubbol WF 3310-03-xx

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2025-04-17 / 30

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919