

Quantum

(Icla 217.60.99)

Q-T233-90



Produktbeskrivning

Beskrivning Tvåkomponentig, ljusäkta och hög glans akrylbaserad PU klarlack, spädbar med lösningsmedel.

Användningsområde

Beskrivning Nästan alla trämöbler för interiört bruk. Produktioner med öppna eller stängda porer. Som topplack efter att träytorna har belagts med Quantum Q-S130.

Produktdata

Produktkod	Q-T233-90
Förpackningsstorlek	20 l
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	35 - 60
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år

Förbehandling av underlag

	Trä och trämaterial	Tidigare behandlad med Quantum Q-S130.
	Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll Träslag eller MDF i våtutrymmen	Isolera i förväg med Quantum Q- IS160 eller Solido S-IS130.

Bearbetning

	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser".

Härdare Förtunnare Tillsatser

	Härdning	10% HPU 6301 (310.48)
	Förtunnare	TPU 9302-M (910.17) normal tork TPU 9304-S (910.73) långsam tork
	Brukstid 20 °C, 65 % relativ luftfuktighet	upp till 15 timmar

Applicering

Sprutningstryck (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Munstyckets storlek (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Tillsättning av förtunnare (%)	25 - 30	25 - 30	15-20
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	15 - 17	15 - 17	20 - 25
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	100-140	100-140	100-140
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	5 - 7	5 - 7	7 - 10

Torktid @ 20°C

dammtorr	från 25 minuter
klibbfri	från 1 timme
hanterbar	från 12 timmar

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-20 / 8

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919