

Solido

(ICLA 211.18.20)

S-T220H-20



Toote kirjeldus

Kirjeldus Kahekomponentne alküüdvaigu baasil PU läbipaistev lakk, lahustiga lahjendatav.

Kasutusala

Kirjeldus Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Avatud ja suletud pooridega värvitud pealispinnad. Toode optimeeriti horisontaalse kasutamise jaoks. Toodet soovitatakse kasutada viimistluskihina Solido seeria eelpahtliil.

Toote andmed

Toote kood	S-T220H-20
Mahuti suurus	5l 20 l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	60 ± 10
Tahkete osakeste % põhilakis	44.8 ± 1
Tahked osakesed % k.a. standardkõvendi	38.1 ± 1
Erikaal kg/l 20°C juures	1.01 ± 1%
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Läikeaste

Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
S-T220H-20	poolmatt	20 ± 2

Aluspindade eeltöötlus

	Avatud pooridega kattekihid	Kruntimine Solido seeria sobiva täitekrundiga.
	suletud pooridega kattekihid	Sulgege poorid Solido seeria täitekrundi mitmekordisel pealekandmisel.
	Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Kruntimine Solido S-IS130-ga

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine	50% HPU 6206 (310.42)
	Alternatiivsed kõvendid	50% HPU 6205 (310.70) vähem kolletuv 50% HPU 6204 (315.90) tahkete osakeste suurem osakaal
	Lahjendamine	TPU 9302-M (910.17) normaalne kuivamine TPU 9303-S (910.73) aeglane kuivamine
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	kuni 3 tundi

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Vedeldi lisamine (%)	30	30
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	14 - 16	14 - 16
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	100-120	100-120
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	6-7	6-7

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 20 minutist
puutekuiv	alates 45 minutist
transporditav	alates 6 tunnist

Kiirendatud kuivamine

Ooteaeg ruumitemperatuuril	20 minutit
Kuumõhkuivatus 40°C juures	30 minutist
Kuumõhkuivatus 60°C juures	30 minutist
Jahutamine ruumitemperatuuril	20 minutit

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-26 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919