

## SolidoColor SC-T440-30-BW01



### Produktbeskrivelse

Beskrivelse	To-komponent, løsemiddelholdig, lysekte godt dekkene og godt fyllende pigmentert toppstrøk på PU alkydbasis. Fargeblendingssystem for fremstilling av utallige fargetoner iht. Sikkens, RAL, NCS osv. eller iht. egne angivelser.
-------------	---

### Bruksområde

Beskrivelse	Nesten alle tremøbler innendørs. Perfekt egnet på fyllere i SolidoColor- eller QuantumColor-serien.
-------------	---

### Produktdata

Produktkode	SC-T440-30-BW01
Pakking størrelse	20 kg 5 kg
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	75 ± 5
Faststoff i % baseprodukt	54.7 ± 1
Faststoffandel i % inkl. standard herder	44.8 ± 1
Tetthet i kg / l ved 20 ° C	1.18 ± 1%
Holdbarhet - originalbeholder lukket	min. 2 år

### Glansgrader

Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
SC-T440-30-BW01	halvblank	30 ± 5

### Forbehandling underlag

	Ubehandlede treflater	P120, P150, P180
	Eksotiske/innholdsstoffrike tresorter Tresorter eller MDF i våtrom	På toppen av Solido S-IS130 og en fyller fra SolidoColor-serien. Eller på toppen av sperrefyller QuantumColor QC-IP350. Sluttsliping av fyller med korning P280 - P320.
	Ubehandlede treflater	Forbehandle med en fyller fra serien AqualitColor til det oppnås en lukket og jevn overflate. Sluttsliping av fyller med korning P280 - P320.

### Bearbeiding

	Rør grundig om!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger".

### Herdere tynnere tilsetninger

	Herding	50% HPU 6205 (310.70)
	Fortynning	TPU 9302-M (910.17) normal tørking TPU 9304-S (910.73) langsom tørking
	Bearbeidingstid 20 °C, 65 % rel. luftfuktighet	inntil 3 timer

### Påføring

Dysetrykk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Tynnertilsetning (%)	10-20	0-10
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	20-30	30-60
Påføringsmengde per påføring (g/m <sup>2</sup> )	120	120
Dekkevne (m <sup>2</sup> /l)	6-8	6-8

### Tørketid @ 20°C

støvtørr	etter 15 minutter
berøringstørr	etter 45 minutter
transportklar	etter 12 timer
slipbar	etter 2 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feifri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-08-27 / 3

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/1