

Speed SP-S191



Termékleírás

Leírás	Színtartó 3 komponensű, akrilát bázisú PUR töltőalapozó rendkívül gyors kikeményedéssel és egyedülállóan nagy szárazanyag-tartalommal. A termék színtartó und UV fénnel (megvilágítási mező vagy napfény) kikeményedik. Ehhez a termékhez speciális felszerelés szükséges. Kérdés esetén forduljon illetékes AkzoNobel szaktanácsadóhoz.
--------	--

Alkalmazási terület

Leírás	Majdnem az összes beltéri fabútor. A terméket kifejezetten a kiváló minőségű, zárt pórusú, csillogó fafelületekhez fejlesztették.
--------	---

Termékadatok

Termékkód	SP-S191
Kiszerelés	5l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	30 ± 2
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év
VOC irányelv EU határérték a (A/j kat.) termékhez: 500 g/l (2010)	A termék max. 345 g/l VOC-t tartalmaz.

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek Kis fokozatú facsiszolás Gondosan távolítsa el a csiszolóport A nagypórusú fákat ki kell kefélni	P120, P150, P180 Előtte mindig Quantum Q- IS160- nal izolálja. Izolálás után SP- PF190-nel feltöltheti a durva fapórusokat.
--	---	---

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel! Különösen ügyelni kell a gyorsító pontos adalékmennyiségére.
	A terméket az összes paraméter, így a fúvókaméret, nyomás, távolság, felvitt mennyiség stb. szigorú betartása mellett alkalmazza.
	Feldolgozás során védje a közvetlen napsugárzástól, hogy megakadályozza az idő előtti kikeményedést.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás Aktiválás	súlytól függően: 100 rész SP-S191 100 rész HSP 1 térhálósító 2 rész ASP 2 gyorsító térfogattól függően: 100 rész SP-S191 100 rész HSP 1 térhálósító 2,5 rész ASP 2 gyorsító
	Hígítás	
	Feldolgozási idő	6 óráig

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	2.5-3.0
Fúvókaméret (mm)	1,0-1,6
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	17 ± 2
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	80-120
Műveletenként kiadósság (m2/l)	7 - 10

Száradási idő @ 20°C

Száradási idő felvitel után	10 perc elteltével
Megvilágítási idő megvilágítási mezővel	10 perc elteltével
Pihenőidő további feldolgozás előtt	10 perc elteltével

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvétőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől eltérően, bármilyen eltérés átvétőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvétőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvétő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleléségre egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvétői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvétők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-28 / 11

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

Speed

Vizsgálati szabványok	
	EN 71-3 Oldható nehézfémek migrációja
	A DIN 4102/B1 szerinti gyulladásgátlás általános építésfelügyeleti vizsgálati tanúsítványa gyulladásgátló, bevizsgált B1 faforgácslapon, furnéron is.
	Nehezen gyulladó a tengerészeti felszerelésekről szóló, 2014/90/EU MED irányelv szerint.
	A konyhabútorok felületével szemben a DIN 68930 szerint az ellenállóképességgel kapcsolatban támasztott követelmények.
	Tox Control - Kis emissziójú lakkok tanúsítványa

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-28 / 11