


**Kodrin WV
470
0878-701001**



sikkens
WOOD COATINGS

Produkta apraksts

Elastīga hermetizējoša masa margu šuvēm (V veida šuvēm margu zonā, maks. rādiuss abās pusēs 3 mm) izmantošanai koka logos un durvīs, pret mitruma iekļuvi. Lietošanai zem gaišiem vai baltas krāsas lakas pārklājumiem, ārpus telpām un telpās. Margu šubes ir logu / durvju konstrukcijas šubes, kurās gareniskās koka līstes puse savienojas ar gala viresmas pusē; šo šuvju garums vairumā gadījumu nepārsniedz 10 cm. Hermetizējošā masa nav piemērota izmantošanai citās konstrukcijas šuvēs. - gandriz nemaz neizdala specifisku smaku - viegli uzklājama

Krāsas tonis

Balta

Saistvielas veids

Speciālā polimēru dispersija

Blīvums

apm. 1,45 kg/l

Apstrāde

Hermetizējošā masa ar dozēšanas pistoles palīdzību tiek iespiesta tīrā un no putekļiem attīrtā margas šuvē un pēc tam visi šubes izlīdzināta ar pirkstu. Šim nolūkam ieteicams izmantot vieglu aizsargcimdu vai uzpirksteni.

Patēriņš

Apm. 50 ml/lfd. V veida šuve, metrs.

Atšķaidīšana

Gatava lietošanai. Neatšķaidiet.

Pārstrādes temperatūra

15 - 25 °C pamativirsmai, gaisam un materiālam pie apm. 60 % relatīvā gaisa mitruma

Žūšanas ilgums

Žūšana pie:	Normālos klimata apstākļos: 23 °C / 50 % relatīvais gaisa mitrums
Puteklus neuzņēmīga	apm. 30 minūtes
Pārstrādājama	apm. 2 - 4 stundas

žāvēšana

Materiāla žūšanas laiks ir atkarīgs no uzklātās kārtas biezuma, un tas var ieilgt, ja apstrādātais koksnes veids izdala ekstraktvielas un ir auksti un slapji laika apstākļi. Žūšanas laikā vienmēr jānodrošina pietiekama termoregulācija un gaisa apmaiņa. Neievērojot žūšanas nosacījumus, nevar tikt izslēgta bojājumu rašanās izveidotajā pārklājumā.

Instrumentu tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas noskalot ar ūdeni, vajadzības gadījumā tam pievienojot tirdzniecībā pieejamu trauku mazgāšanas līdzekli, vai ar ST 830.

Uzglabāšana

The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 °C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.

Utilizācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai tukšas tvertnes bez materiāla paliekām. Materiāla paliekas utilizēt atbilstoši vietējiem noteikumiem. Šim materiālam atbilstīgais ES atkritumu kods ir: 08 01 12

Drošības datu lapa

Papildu dati drošības datu lapā saskaņā ar Direktīvu 91/155/EK www.sikkens-wood-coatings.com Drošības datu lapu lejupielāde

Brīdinājuma norādes

Pirms lietošanas vienmēr izlasīt markējumu un informāciju par produktu. Parastie aizsardzības pasākumi jāievēro, pārstrādājot arī lakas/lazūras ar mazu kaitīgo vielu saturu.

GOS direktīva

Nav pakļauts markēšanas prasībai.

Ieteikums uzklāšanai

Hermetizējošā masa pēc pilnīgas grunts lakas nožūšanas un starpslīpēšanas tiek iepildīta tīrā, no putekļiem un taukvielām attīrtā margas šuvē. Šai sakarā neizmantot ziepiju sārmu. Pēc aizpildīto šuvju nožūšanas var tikt uzklāts nākamas starppārklājums un noslēdošais pārklājums.

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarai. Brōsūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistīši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šīs ieteikumi balstās uz mūsu pierdzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviena iespējamā atkāpe no ideālām darba apstākļiem ir mūsu klienta pārzīnā un var ietekmēt pielietošanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudit produktu un tā atbilstibū apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežas sniegs Jums nepieciešamo informāciju.

Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbilstību par piegādāto produktu izmantošanai uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifikās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniepta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbilstību par savu produktu izmantošanu, ko isteno klients, ievērojot Vispārejtos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vienādā. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2020-12-18 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

AkzoNobel

Kodrin WV 470



Pamatnoteikumi

Use in

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brōšūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pierdzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviena iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārzīņā un var ietekmēt pielietošanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežas sniegs Jums nepieciešamo informāciju.

Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašbas un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniepta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko isteno klients, ievērojot Vispārejtos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2020-12-18 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2

AkzoNobel