

WH 8500

7000-074001-XXX

sikkens
WOOD COATINGS



Produktbeskrivning	Säkerhetsdatablad
Härdare för vattenlösliga, 2-komponents-PUR-lacker.	Ytterligare uppgifter i säkerhetsdatablad enligt 91/155/EES www.sikkens-wood-coatings.com » Ladda ner » Säkerhetsdatablad
Kulör	Varning
Färglös	Före användning, läs etiketten och produktinformationen. Även vid arbete med lacker/lasyrer som har låga utsläpp bör vanliga skyddsåtgärder vidtas.
Bindemedelstyp	VOC-direktiv
Isocyanat	Ej märkningspliktig.
Densitet	Generella instruktioner
Ca. 1,00 kg/l	För användning i tekniska industriella sammanhang. Uteslutande för godkända Sikkens Wood Coatings systemrekommendationer.
Förpackning	Information
7000-074001-010 - 1 L 7000-074001-050 - 5 L 7000-074001-700 - 200 L	Se de tekniska databladerna för information samt kontakta Sikkens säljrepresentanter för råd. För ytterligare teknisk information eller om något är oklart var vänlig och kontakta Sikkens tekniska center.
Bearbetning	Används i
Uppgifter om blandningsförhållanden och brukstid hittas i lackens tekniska datablad.	Rubbol WF 3500-03-xx
Applicerings temperatur	
15 - 25 °C för underlag, luft och material vid ca 60 % rel. luftfuktighet.	
Verktögsrengöring	
Tvätta direkt efter användning med vatten, vid behov med vanligt diskmedel eller med ST 830.	
Lagring	
En öppnad förpackning är hållbar i 1 år. Lagringstemperatur: +5 till +30 °C. Produkten kan fortfarande användas efter den angivna sista förbrukningsdagen, men produkttegenskaperna kan skilja sig från dem hos "fräsch" material. Därför måste användaren vara särskilt uppmärksam vid applicering av utgångna material. Öppnad förpackning måste förslutas väl. Förvaras svalt men frostfritt. Isocyanat-härdare är fukt känsliga. Förvara alltid i tätslutande förpackning.	
Avfall	
Endast helt tömda burkar kan lämnas för återvinning. Produktrester måste tas hand om enligt de lokala föreskrifterna eller enligt EU-avfallsförteckningen: 08 01 11.	

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2020-06-10 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919
1/1

AkzoNobel

AN_20450_060919