






Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Vandbaserede poleringspastaer med nedbrydende korn til polering af højglansoverflader efter polerings-slibning.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Til professionel polering af Zweihorn® opløsningsmiddelholdige højglanslaksystemer Duritan® højglansklarlak, Crystallit® højglansklarlak samt Wigranit® Novacolor højglanskulørtlak.

Produktdata	
Produktkode	HSP
Pakningsstørrelse	1 kg
Leveringsviskositet	pastøs
Holdbarhed – original beholder	min. 1 år

Forbehandling Underlag	
	Ved polering drejer det sig om en nedbrydende proces, derfor er en tilstrækkelig lagtykkelse til tørring af højglanslakken påkrævet. Ved det pågældende laksystem skal der iagttages en tilstrækkelig hviletid, inden fladen kan slibes og poleres. Alt efter laksystem skal der til polering slibes med korn P1200 til P2000, og poleringen kan foretages våd eller tør. Læs venligst det pågældende Tekniske datablad til det produkt, der skal poleres. Støv fladen af og rengør den inden poleringen.

Forarbejdning	
	Højglans-slibepasta HSP påføres ved poleringen med en roterende poleringsmaskine med et lammeskind. Først påføres pastaen på lammeskindet og fordeles manuelt jævnt over fladen uden polering. Start så poleringsprocessen i laveste omdrejningstal og øg langsomt. Før med let tryk poleringsmaskinen hen over fladen, sørg for at den hele tiden bevæges, således at fladen ikke bliver for varm. Fladen kan ligeledes afkøles med en vandspray under poleringen. Højglans-slibepasta HSP kan kommes på fladen flere gange, til der er opnået et tilfredsstillende resultat. På mørke underlag kan produktet i sidste arbejdsgang behandles med en glat poleringsklud eller en vaflet poleringsklud.

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer		
	ledningsvand	sprøjtes på overfladen efter behov.

Efterbehandling	
Til at fjerne rester af poleringsmiddel kan det anbefales at anvende en blanding af 1 del fortynder S3 og 1 del vand fra hanen. Kom denne blanding på en ren, frugfri bomuldsklud eller sprøjt på med en sprayflaske og rengør fladen. Hvis poleringsresultatet stadig ikke er tilfredsstillende, kan der poleres en gang mere med samme produkt. Til et optimeret poleringsresultat kan det anbefales efterfølgende at anvende den endnu finere højglanspoleringspasta HPP. Højglans-antislør HAS kan anvendes til at fjerne et sidste slør samt små rester af poleringsmiddel. Hvis poleringsresultatet er tilfredsstillende, kan fladen gnides ind med Poleringsvand S68. Herved påføres en helt tynd silikoneholdig beskyttelsesfilm. Overfladerne er så mindre følsomme over for ridser og får en behagelig glat overflade. Se venligst de Tekniske datablade for disse produkter.	

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-08 / 5