Unocryl Structuurvuller USF

ZWEIHORN



Productomschrijving

Omschrijving	Hoogvisceuze, thixotrope, wit gepigmenteerde, waterige 1K vuller. Het product is geschikt voor de vervaardiging van gronderingen met structuur en talloze effectrealisaties.

Toepassingsgebied

Beschijving	Verzamelde effect vormgeving voor de decoratieve toepassing in het interieur. Kan op alle houtsoorten houtmaterialen worden toegepast. Ook geschikt voor het vullen van hout poriën.

Productgegevens

Productcode	USF
Containergrootte	6 kg
Afleverviscositeit	pasteus
VOS-richtlijn EU grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010)	Dit product bevat max. 56 g/l VOS.
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken	P120, P150, P180
	Houtsoorten of MDF in vochtige ruimtes Grondeer- of kunststoffolieplaten na voorafgaande schuurbewerking.	Eerst met isoleervuller b.v. Variofill VF gehard afwerken.

Verwerking

	Bij aanbrengen met spuitpistool kan het materiaal op de gewenste viscositeit worden ingesteld. Aanbevolen wordt een bekerpistool te gebruiken dat geschikt is voor hoogvisceuze materialen en een overeenkomstige nozzle grootte (2,5 – 5 mm) zonder cq. met weinig toevoeging van water (max 10%).
	Voor het maken van diverse 3D-effecten wordt het product met het spuitpistool, kwast of plamuurmes aangebracht en aansluitend met kwast, plamuurmes, spons, effectrol enz. in de gewenste structuur gebracht. De maximale laagdikte van 1000 µm (1 mm) mag daarbij niet overschreden worden om scheurvorming te voorkomen. Het product kan met max. 20% Variocryl® Color VCC ingekleurd worden, waardoor vele pastelkleuren zijn te maken. Vele effecten zijn mogelijk. Voorbeelden kunt u ontlenen aan de separate brochure van het product, welke u bij ons kunt opvragen of via internet onder www.zweihorn.com kunt downloaden.

Droogtijd @ 20°C

stofdroog	vanaf 1 uur
grijpdroog	vanaf 3 uur
verder behandelbaar	vanaf 12 uur

Droogtijd

De droogtijden zijn sterk afhankelijk van aanbrenghoeveelheid, temperatuur, luchtvochtheid en luchtbeweging of luchtverversing.

Nabehandeling

Na droging gedurende een nacht kan het effect met een Zweihorn® kleurlaksysteem b.v. VCC of WNC of direct met een blankelaksysteem b.v. VC of CL verder behandeld worden.

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.
Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-13 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Duitsland ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

AN_20450_060919