# RUBBOL® WP 1900-02
# 5278-722001-200

sikkens
WOOD COATINGS



## Toote kirjeldus

Veega lahjendatav valge krunt ja vahekattekiht väli- ja sisetingimustes kasutatavate okas- ja lehtpuidust detailide jaoks, isoleerib puidus sisalduvaid ja kattekihi värvi muutvaid koostisaineid. - head voolavusomadused - puidu niiskust reguleeriv - hea pooride katmine - hea täitevõime

## Värvitoon

Valge

## Sidusaine liik

Akrüüli-alküüdvaigu kombinatsioon

## Pigmendi baasil

Titaandioksiid

## Tihedus

Umbes 1,17 kg/l

## Pakend

5278-722001-200 - 20 l

## Töötlemine

Vedeliku sisse asetamine, valamispinnakatmine
Töötlemisviskoossus on umbes 12 sekundit DIN-mahutis 4 mm või umbes 28 - 32 sekundit ISO-mahutis 3 mm materjali temperatuuril 20 °C.

## Töötlemistemperatuur

50 - 160 ml/m2, sõltuvalt pealekandmismeetodist, puidu liigist ja imamisvõimest (täpsed väärtused tuleb kindlaks teha proovikatmise teel)

## Lahjendamine

Reguleerige töötlemisviskoossus umbes 30 % vee lisamisega.

## Töötlemistemperatuur

15 - 25 °C aluspinna jaoks, õhk ja materjal umbes 60 % relatiivse õhuniiskuse juures

## Kuivamisaeg

| Kuivatamine kell: | Normkliima 23 °C / 50 % relatiivse õhuniiskuse juures | Forsseeritud 40°C juures |
|---|---|---|
| Tolmukuiv | umbes 30 minutit | umbes 30 minutit |
| Lihvitav | Umbes 4 tundi | Umbes 60 minutit |
| Ületöödeldav | umbes 4 - 6 tundi | Umbes 1 - 2 tundi |

## Kuivamine

Materjali kuivamine sõltub pealekantud kihi paksusest ja võib arvukate koostisainetega puiduliikide puhul ning samuti külma ja niiske ilmastiku tõttu viivituda. Tagage kuivamise juures alati piisav temperatuur ja õhuvahetus. Kui kuivamistingimusi ei järgida, siis ei ole võimalik välistada kattekihi kahjustusi.

## Tööriistade puhastamine

Kohe pärast kasutamist veega, vajadusel lisada tavalist nõudepesuvahendit või ST 830-ga.

## Ladustamine

Säilivusaeg (parim enne) avamata originaalmahutis on 2 aastat; ladustamistemperatuur +5 - +30 °C.
Peale säilivusaja möödumist võib toode olla veel kasutuskõlblik, samas võivad toote omadused „värskest“ materjalist erineda. Seetõttu peab käitleja ladustamisaja ületanud materjali peale kandma eriti tähelepanelikult. Sulgege avatud mahuti korralikult! Ladustage jahedas, kuid külmumisohuta kohas. Katke sukelvannides asuv materjal hoolikalt kinni ja pöörake regulaarselt ümber.

## Jäätmekäitlus

Andke jäätmekäitlusse ainult täielikult tühjendatud mahuti. Jäätmekäidelge materjalijäägid vastavalt kohalikele eeskirjadele. Sellele materjalile sobiv EL-jäätmekood on: 08 01 12

## Ohutuskaart

Täiendavad andmed on toodud vastavalt 91/155/EMÜ nõuetele ohutuskaardil. www.sikkens-wood-coatings.com Ohutuskaartide allalaadimised

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiiõigust. Need soovitused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist.
Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifiktsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-12-28 / 2

**EMEA HQ**
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel



AN_20450_060919

# RUBBOL® WP 1900-02

## Hoiatusjuhised

Lugege alati enne kasutamist märgistust ja tooteinformatsiooni. Ka vähese kahjulike ainete sisaldusega lakkide/lasuurvärvide puhul tuleb kinni pidada tavalistest kaitsemeetmetest.
Vedelik ei tohi sattuda veekogudesse. Neid tuleb kasutada ainult vastavalt kasutusjuhendile ja ainult kooskõlastatud kasutusvaldkondades. Väärkasutus võib põhjustada tervise- ja keskkonnakahjustusi.
Uputus- või varuvann: Metallvannide puhul soovitame me eranditult roostevaba lehtterase, nt V2A, kasutamist, vastasel juhul on korrosioonioht.

## LOÜ-direktiiv

EU piirväärtus selle toote jaoks (kat A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 40 g/l LOÜ-d.

## Põhireeglid

Sikkensi kattematerjalide kasutamisel peab puidu niiskus olema 12 % ja 15 % vahel. Puidu valik, konstruktsioon ja pealekantavate kihtide paksus peavad vastama aktuaalsetele tehnilistele standarditele. Kõik horisontaalsed pinnad peavad olema lõigatud 15° kaldu ja kõikidel servadel peab olema vähemalt 2 mm raadiusega ümardus. Konstruktsiooni vee sissetungimise vältimiseks peavad vuugid ja lahtine otspuit olema kaetud. Aluspind peab olema kuiv, tolmu- ja rasvavaba. Samuti tuleb jälgida kattematerjali valikut ja kasutamist, eelkõige värvitooni. Tumedaks toonitud kattekihid võivad välitingimustes põhjustada kõrgenenud pealispinna temperatuuri (kuni 80 °C).
Järgnevalt pealekantavate kihtide nakkumise tagamiseks ei ole lubatud kattekihti läbi lihvida.

Ette nähtud kasutamiseks tehnilistes tööstusettevõtetes. Kasutada eranditult Sikkens Wood Coatingsi poolt kooskõlastatud süsteemirakendustes.

## Juhised

The coating system mentioned here is only an example; other systems are possible. Please refer to the relevant Technical Data Sheets and ask your Sikkens Wood Coatings Sales Representative or the factory for advice about coating systems.
With some wood species, discolouration can appear due to natural wood extractives. These discolourations can be avoided by using an isolating sealer and mid-coat.
Intermediate sanding may only be done after the subsequent coating.
All external materials coming into contact with the coating system (e.g. putty, adhesive tapes, sealants, cleaners, etc.) must be tested for compatibility by the user.
Foam formation during the application can be reduced by using defoamer WV 888. For information concerning the dosage, please see the relevant Technical Data Sheet.

## Pealekantavad kihid

| | |
|---|---|
| Impregneerimine | Cetol WP 567 BPD |
| Kruntimine | Rubbol WP 1900-02 |
| Vahekihi pealekandmine | Rubbol WF 3300-03-20 , Rubbol WF 3301-03-20<br>Rubbol WF 3310-03-xx , Rubbol WF 3311-03-xx<br>Rubbol WP 1900-02 |
| Kattekihiga katmine | Rubbol WF 3300-03-20 , Rubbol WF 3301-03-20<br>Rubbol WF 3310-03-xx , Rubbol WF 3311-03-xx |

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiiõigust. Need soovitused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist.
Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifiktsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-12-28 / 2

**EMEA HQ**
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood



AN_20450_060919