



| Productomschrijving |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Omschrijving        | WATERVERDUNBARE 1K PORIËN- EN VLAKSPACHTEL, WIT GEPIGMENTEERD. |

| Toepassingsgebied |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving      | Voor het vullen van de poriën bij grofporige fineer- en houtsoorten, en ook het wegwerken van beschadigingen voorafgaande aan het aflakken met waterige, gepigmenteerde Zweihorn® producten. |

| Productgegevens                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Productcode                                    | WSP             |
| Containergrootte                               | 400 g           |
| Afleverviscositeit                             | pasteus         |
| Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking | minstens 1 jaar |

| Voorbehandeling Ondergronden                                                       |                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
|  | Ruwe houtoppervlakken | P120, P150, P180 |

| Verwerking                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Het aanbrengen gebeurt met een plamuurmes, dusdanig dat de hout poriën gevuld worden en weinig of geen materiaal op het hout achterblijft. Na droging moet eventueel, afhankelijk van de hout poriën een nieuwe laag worden aangebracht. Bij grote oppervlakken snel baan voor baan aanbrengen. |

| Droogtijd @ 20°C |             |
|------------------|-------------|
| schuurbaar       | vanaf 3 uur |

| Nabehandeling                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Na voorgaande aanschuurbewerking met korrel P280-320 is een nabehandeling met een zelfde soort product ieder moment mogelijk. Na het bereiken van het gewenste vulresultaat is een verdere systeemopbouw met waterige Zweihorn® producten mogelijk. |  |

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-14 / 4