



Productomschrijving	
Omschrijving	Gebruiksklare, oplosmiddelhoudende pigmentbeits. Zeer goede lichtbestendigheid. Mengbaar in bijna alle kleuren volgens RAL, Sikks, NCS of volgens een eigen voorbeeld. Kleurmetrisch ondersteunt, daardoor zijn ontelbare kleuren mengbaar.
Toepassingsgebied	
Beschrijving	Vrijwel alle houtsoorten in het interieur.
Productgegevens	
Productcode	WNCB-COLOUR
Gemengde kleuren	naar wens
Containergrootte	vanaf 1 l
Afleverviscositeit DIN 4 mm in sec.	10 ± 2
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar
Voorbehandeling Ondergronden	
	Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen.
	Optioneel met water nat maken of met Egalisator EGL voorbehandelen. Na droging gedurende een nacht schuren c.q. gladmaken. Leest U alstublieft het technische productinformatieblad van dit product.
	P120, P150, P180
Verwerking	
	Grondig schudden of omroeren!
	Met beitskwast in structuurrichting van het hout vol opbrengen. Na een korte inwerktijd eerst dwars, dan in lengte richting verdelen. Overschot moet met een fijne linnen doek eerst dwars in de poriën worden gewreven, daarna in de nerfrichting afnemen. Bij het beitsen van grote vlakken is een toevoeging tot 10% van vertrager VZ mogelijk om de open tijd te verlengen.
	Met Zweihorn® blankelakken reeds gegronde oppervlakken eerst schuren en stofvrij maken. Beits zonder verdrijven zo vaak als nodig droog aanbrengen totdat de gewenste kleur bereikt is.
Ophelling/nuancering	
Ophelling/nuancering	Ophellen met Antiekgrondbeits kleurloos S 9800/2733 in een hoeveelheid naar behoefte. Alle beitsen kunnen met elkaar gemengd worden.
Applicatie	
Spuitdruk (bar)	1,0 - 1,5
Spuitopening (mm)	0.8-1.3
Opbrengst per arbeidsgang (m2/l)	7-12
	7-15
Droogtijd @ 20°C	
overlakbaar	vanaf 2 uur
Droogtijd	
De droging kan door luchtbeweging en temperatuursverhoging geoptimaliseerd worden.	

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-16 / 4

Nabehandeling

Het product kan met alle Zweihorn® blankelakken afgelakt worden. Voor een goede kleurstabiliteit in het bijzonder bij lichte beitskleuren bevelen wij het gebruik aan van een lichtecht blankelakstelsel zoals b.v. Crystallit® of Variocryl®. Blankelakken op oplosmiddelbasis niet door middel van rollen- of kwasten aanbrengen, omdat daardoor de beits weggeveegd kan worden. Een afwerking met Naturtrend-producten is eveneens mogelijk. Hierbij moeten echter productafhankelijk kleurafwijkingen in acht worden genomen.

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-16 / 4