



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Højviskos, thixotrop, hvidpigmenteret, vandig 1-komponent filler. Produktet egner sig til fremstilling af strukturerede grunderinger og talrige effektudformninger.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Samtlige effektudformninger for dekorativ anvendelse inden døre. Kan anvendes på samtlige træsorter og træmaterialer. Også egnet til fyldning af træporerne.

Produktdata	
Produktkode	USF
Pakningsstørrelse	6 kg
Leveringsviskositet	pastøs
VOC-direktiv EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010	Dette produkt indeholder maks. 56 g/l VOC.
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 1 år

Forbehandling Underlag		
	Rå træflader	P120, P150, P180
	Træ eller MDF i vådrum Grunderings- eller kunststoffolieplader efter forudgående slibning	Påfør først et lag med isolerfiller fx Variofill VF hærdet.

Forarbejdning	
	Ved påføring med sprøjtepistol kan materialet indstilles til den ønskede viskositet. En bægerpistol til højviskose materialer og en tilsvarende stor dyse (2,5-5 mm) uden eller med ringe tilsætning af vand (maks. 10 %) anbefales.
   	Til fremstilling af diverse 3D-effekter påføres produktet med sprøjtepistol, pensel eller spatel og formes derefter med pensel, spatel, svamp, effektrulle osv. til den ønskede struktur. Den maksimale lagtykkelse på 1000 µm (1 mm) må i denne forbindelse ikke overskrides for at undgå revnedannelse. Produktet kan indfarves med maks. 20 % Variocryl® Color VCC, hvorved der kan fremstilles mange pastelfarver. Der er mulighed for utallige effektudformninger. Forslag findes i den separate brochure til produktet, som kan rekvireres hos os eller downloades på internettet på www.zweihorn.com .

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 1 time
berøringstør	fra 3 timer
kan viderebehandles	fra 12 timer

Tørretid	
Tørretiderne afhænger i høj grad af påføringsmængde, temperatur, luftfugtighed og luftbevægelse eller luftudskiftning.	

Efterbehandling	
Efter tørring natten over kan effekten viderebehandles med et Zweihorn® farvet laksystem f.eks. VCC eller WNC eller direkte med et klarlaksystem f.eks. VC eller CL.	

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en påklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-13 / 4