

NatureColor NC-UO760-30



Toote kirjeldus

Kirjeldus Pigmenteeritud, sügavale sissetungiv lahustisisaldusega õli pindade värviliseks kujundamiseks sise- ja välitingimustes.

Kasutusala

Kirjeldus Pääaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Siseruumides põrandatel ja treppidel kasutamine on võimalik, kuid ei ole soovitatav, kuna kasutusest sõltuvalt võivad tekkida "kõndimisrajad" ning selliselt on vajalik pealispinna renoveerimine. On võimalik ilma eeltöötlemiseta peale kanda ka eksootilistele ja paljude koostisainetega puitudele. Kasutamiseks välitingimustes muutuvate mõõtmega ehituskomponentidel nagu põrandad, aiameöbel, aiamaad, tarad ja terrassilauad.

Toote andmed

Toote kood	NC-UO760-30
Toote värv	Mahagoon
Mahuti suurus	750 ml 2.5 l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	20 ± 2
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad Põrandad Mööbel	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Tugevalt või erinevalt imavad puidud nagu kuusk, pöökpuu jne.	Puidupooride täitmiseks kandke esmalt peale värvitu Nature N- IO750.

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Laseeriv värvikeskkond siseruumides: Kõiki värvitoone saab omavahel segada. Intensiivsuse reguleerimine igas võimalikus segu vahekorras on võimalik tootega Nature N-IO750. Toote pealekandmine toimub paksu kihina, nt pintsliga, rulli, svammiga, pihustuspüstoli või kuupihustuspüstoli abil. (maks. 35°C) Piisava kaitsetoime saavutamiseks ja plekkide tekke ennetamiseks tuleb umbes 60-minutilise toimeaja jooksul kohti, kus puit imes õli sisse, koheselt uuesti töödelda. Toimeaja möödumisel tuleb liigne materjal hoolikalt eemaldada, nt kummiraakli või pühkimislapiga. Palun kontrollige eelnevalt, kas tööseadised on õlikindlad ja ei anna värvi. Kattev värv sise- ja välitingimustes: Puidu kaitsmiseks UV-kiirguse eest soovitatatakse välitingimustes kanda toode peale kaitsekihina. Toote pealekandmine toimub paksu kihina pintsliga või rulli abil. Piisava kaitsetoime saavutamiseks ja plekkide tekke ennetamiseks tuleb umbes 30-minutilise toimeaja jooksul kohti, kus puit imes õli sisse, koheselt uuesti töödelda. Toimeaja möödumisel tuleb liigne õli kas hajutada või eemaldada, kuni saadakse pealispinna ühtlane ja soovikohane tulemus. Välitingimustes kasutamisel soovitage kanda peale kolm korda lastes iga kord pealekandmise järel üle öö kuivada. Pigmentide kulumiskaitseks (nt aiameöblite puhul) soovitage me viimase töötlemisena kanda peale Nature N- IO750 värvitu kaitsekiht.

Kuivamisaeg @ 20°C

lihvitatav	alates 12 tunnist
Esmakordne kerge koormamine	alates 24 tunnist
täielikult koormatav, käimiskindel	alates 7 päevast
Toimeaeg paksu kattekihi korral	60 minutter

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovivõtmise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-19 / 4

NatureColor

Katsestandardid	
	DIN 68861/1C Keemilised mõjutegurid mööbli pealispindade puhul
	EN 71-3 Lahustuvate raskmetallide migratsioon
	Tox Control - vähese emissiooniga värvitud pealispindade märgis

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-19 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919