

SolidoColor

(ICLA 210.12.99/01)

SC-T450V-90



Produktbeskrivelse

Beskrivelse To-komponent, løsemiddelfortynnbar hvit høyglans PU pigmentert toppstrøk på alkydbasis.

Bruksområde

Beskrivelse Nesten alle tremøbler innendørs. Produktet er optimalisert for påføring på vertikale flater. Perfekt egnet på fyllere i SolidoColor- eller QuantumColor- serien.

Produktdata

Produktkode	SC-T450V-90
Pakking størrelse	20 kg 5 kg
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	120 ± 10
Faststoff i % baseprodukt	72.5 ± 1
Faststoffandel i % inkl. standard herder	53.5 ± 1
Tetthet i kg / l ved 20 ° C	1.38 ± 1%
Holdbarhet - originalbeholder lukket	min. 2 år

Glansgrader

Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
SC-T450V-90	høyglans	90 ± 2

Forbehandling underlag

	Ubehandlede treflater	P180, P240, P320
	Eksotiske/innholdsstoffrike tresorter Tresorter eller MDF i våtrom	På toppen av Solido S-IS130 og en fyller fra SolidoColor- serien. Eller på toppen av sperrefyller QuantumColor QC-IP350. Sluttsliping av fyller med korning P400 - P600.
	Tresorter og trematerialer MDF - uten fuktpåvirkning	Forbehandles med en fyller fra SolidoColor- eller QuantumColor-serien. Sluttsliping av fyller med korning P400 - P600.

Bearbeiding

	Rør grundig om!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger".

Herdere tynnere tilsetninger

	Herdning	100% HPU 6214 (315.99) etter vekt 140% HPU 6214 (315.99) etter volum
	Fortynning	TPU 9304-S (910.73) langsom tørking
	Bearbeidingstid 20 °C, 65 % rel. luftfuktighet	inntil 3 timer

Påføring

Dysetrykk (bar)	1.5-3.0		
Dysestørrelse (mm)	1.4 - 1.6	0.18-0.23	
Tynnertilsetning (%)	20 - 60	20 - 60	10 - 30
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	14 - 16	14 - 16	23 - 28
Påføringsmengde per påføring (g/m2)	100 - 160	100 - 160	100 - 160
Dekkevne (m2/l)	5 - 7	5 - 7	6-10

Tørketid @ 20°C

støvtørr	etter 30 minutter
berøringstørr	från 3 timmar
transportklar	etter 12 timer
polerbar	etter 2-3 dager

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-08-28 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

SolidoColor

(ICLA 210.12.99/01)

Forsert tørking	
Hviletid ved romtemperatur	10 minutter
Varmlufttørking ved 40°C	30 minutter
Varmlufttørking ved 60°C	30 minutter
Avkjøles ved romtemperatur	10 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksreiser og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-08-28 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2