


Speed SP-PF190



Gaminio aprašymas

Apibūdinimas	2 komponentų glaistas poroms, kad didelė plokštuma būtų skaidriai užpildytos medienos poros. Gaminys yra negeltonuojantis, kietėja veikiamas ultravioletinių spindulių (švitinimo lauko ar saulės spindulių).
--------------	---

Taikymo sritis

Apibūdinimas	Beveik visų tipų vidaus mediniai baldai.
--------------	--

Gaminio duomenys

Prekės kodas	SP-PF190
Talpyklos dydis	Rinkinys, susidedantis iš: 150 g komponento A (rišiklio) 150 g komponento B (kietiklio)
Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.	tirštas
Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara	maž. 2 metai

Pagrindo paruošimas

	Žaliavinės medienos paviršiai Laipsniškas medienos šlifavimas Kruopščiai pašalinti šlifavimo dulkes Medieną grubiomis poromis trinti šepetiu	P120, P150, P180 Prieš glaistymą gruntuoti naudojant „Quantum Q-IS160“.
	Mediena ir medienos medžiagos	prieš beicuojaant šlifuoti

Paruošimas

	Gera sumaišyti! Po gaminio paėmimo tūteles reikia iškart vėl uždaryti. Nesumaišykite dangtelių.
	Užtepkite gaminį mentele, teptuku ar nesipūkuojančia šluoste, kruopščiai pašalinkite perteklių. Giminiu reikia apdoroti medienos poras, pirmiausia skersai, o pabaigoje – išilgai pagal medienos tekstūrą.
	Apdorojimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, kad būtų išvengta ankstyvo sukietėjimo.

Kietiklio ir skiediklio priedai

	Maišymo santykis: 1:1	150 g komponento A (rišiklio) 150 g komponento B (kietiklio)
	Gyvybingumas	iki 1 valandos

Užnešimo metodas

Užnešamas kiekis (g/m ²)	30-50
Padengiamas plotas (m ² /300 g rinkinys)	6-10

Tempo di essiccazione @ 20°C

Garavimo laikas pagal užsakymą	nereikia, nes nėra tirpiklio
Švitinimo laikas su švitinimo lauku	nuo 20 minučių
Ramybės laikotarpis prieš tolesnį apdorojimą	nuo 20 minučių

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriklausomą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-08-28 / 8

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919