CETOL® SF 995
2575-001251

sikkens
WOOD COATINGS



Produktbeskrivning

Lösningsmedelhaltig, transparent slutlack för träkomponenter som inte är direkt väderexponerade, t.ex. trä-aluminium-konstruktioner och andra träytor inomhus. - hög ythårdhet - goda mekaniska egenskaper

Kulör

Färglös

Glansgrad

halvblank

Bindemedelstyp

Alkyd

Bearbetning

Sprutlackering Våtskiktstjocklek: 1 x 125 upp till max. 150 µm
Blandningsförhållande 10:3 (10 delar lack : 3 delar härdare) Bearbetningsviskositeten är ca 20 - 30 sekunder i DIN-behållare 4 mm vid 20 °C materialtemperatur. Brukstid: ca 4 t efter blandning

Förbrukning

Ca 125 - 150 ml/m2, beroende på applicerat våtskiktstjocklek per skikt utan sprutförluster.

Förtunnare

Justera vid behov till bearbetningsviskositet med max. 20 % förtunning (ST 820).

Appliceringstemperatur

15 - 25 °C för underlag, luft och material vid ca 60 % rel. luftfuktighet.
Vid torkning över natten måste det ske en mellanslipning innan nästa skikt appliceras.

Torktid

Torkning vid :	Normalklimat: 23 °C / 50 % rel. luftfuktighet	Forcerad vid 40 °C
Dammtorka	Ca. 2 - 4 timmar	ca 1 - 2 timmar
Slipbar	Ca 4 - 5 timmar	ca 2 - 3 timmar
Bearbetningsbar	Ca 4 - 5 timmar	ca 2 - 3 timmar
Stapelbar	Ca 8 timmar	Ca 3 - 4 timmar

Torkning

Materialets torkningsprocess beror på den applicerade mängden och kan förlängas vid användning av trämaterial med högt hartsinnehåll eller vid torkning i fuktiga/kalla förhållanden. Vid torkning måste man ständigt se till att temperaturen och ventileringen är den rätta. Om torkförhållandena inte är tillräckliga kan kvaliteten försämras. För att produkten ska kunna härda ordentligt bör temperaturen vara minst 18 °C.

Verktygsrengöring

Med förtunningsmedel ST 840 (6500-008001) eller lacknafta.

Lagring

En oöppnad förpackning är hållbar i 1 år.
Lagringstemperatur: +5 till +30 °C. Produkten kan fortfarande användas efter den angivna sista förbrukningsdagen, men produktegenskaperna kan skilja sig från dem hos ”fräscht” material. Därför måste användaren vara särskilt uppmärksam vid applicering av utgångna material.
Öppnad förpackning måste förslutas väl. Förvarars svalt men frostfritt. PUR-härdare är fuktkänsliga. Förvara ständigt i tättslutande förpackning.

Avfall

Endast helt tömda burkar kan lämnas för återvinning. Produktrester måste tas hand om enligt de lokala föreskrifterna eller enlig EU-avfallsförteckningen: 08 01 11.

Säkerhetsdatablad

Ytterligare uppgifter i säkerhetsdatablad enligt 91/155/EES www.sikkens-wood-coatings.com » Ladda ner » Säkerhetsdatablad

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpa produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga.
Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2020-02-22 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

AN_20450_060919

CETOL® SF 995

Varning

Före användning, läs etiketten och produktinformationen. Även vid arbete med lacker/lasyrer som har låga utsläpp bör vanliga skyddsåtgärder vidtas.

VOC-direktiv

EU-gränsvärde för denna produkt (kat. A/h): 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010). Denna produkt innehåller max. 590 g/l VOC.

Generella instruktioner

Träets fuktighet vid användning av Sikkens produkter ska ligga mellan 12 % och 15 %. Valet av trä, konstruktionen och de applicerade skikttjocklekarna måste uppfylla de aktuella tekniska normerna. Alla horisontella ytor måste vara avfasade med 15°, och alla kanter måste uppvisa en krökning med en radie på minst 2 mm. Fogar och öppet ändträ måste förseglas för att förhindra att vatten tränger in i konstruktionen. Underlaget måste vara torrt och fritt från damm och fett. Valet och användningen av beläggningen, speciellt färgtonen, ska också observeras. Mörktonade beläggningar kan utomhus leda till en förhöjd yttemperatur (upp till 80 °C). För att erhålla en god vidhäftning till föregående skikt får skiktet inte slipas ända ner till underlaget.

För användning i tekniska industriella sammanhang. Uteslutande för godkända Sikkens Wood Coatings systemrekommendationer.

Information

Den här nämnda bestrykningsstrukturen är endast ett exempel, andra strukturer är möjliga. Se de tekniska databladen samt kontakta Sikkens Wood Coatings säljare eller tillverkaren för råd.
Beläggningar med PUR-material ska alltid kort innan vidarebearbetningen slipas och dammas av, för att man ska kunna säkerställa felfri vidhäftning. Man bör i allmänhet testa kompatabiliteten för alla andra ämnen som kommer i kontakt med strukturen (t.ex. spackel, tejp, fogmassor, rengöringsmedel).

Systemuppbyggnad

Grundlackering	Cetol SP 534 Cetol SP 520
Toppfärg	Cetol SF 995

Härdning

7000-012009 härdare SH 820

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpa produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga.
Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2020-02-22 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919