

SolidoColor  
(ICLA 111.59/01)  
SC-P320V



| Descriere produs |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descriere        | Chit PU pe bază de rășini alchidice, din două componente, diluabil cu solvent, pigmentat alb. |

| Domeniu de aplicare |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descriere           | Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Pentru acoperirea cu grund a tuturor materialelor din lemn și a materialelor pe bază de lemn obișnuite. Produsul este optimizat pentru aplicarea pe direcție verticală. |

| Date produs                                      |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Cod produs                                       | SC-P320V   |
| Packaging size                                   | 20 kg      |
| Vâscozitate la livrare DIN 8 mm în sec.          | 50 ± 10    |
| Corpuri solide în % material de bază             | 75,9 ± 1   |
| Corpuri solide în %, inclusiv întăritor standard | 58,1 ± 1   |
| Greutate specifică în kg/l la 20 °C              | 1,60 ± 1%  |
| Durabilitate - recipient original închis         | min. 2 ani |

| Pregătire substraturi |                                                                                 |                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                       | Suprafețe de lemn brute                                                         | P120, P150, P180            |
|                       | Lemn exotic/bogat în substanțe extractive<br>Lemn sau MDF în spații cu umezeală | Grunduire cu Solido S-IS130 |

| Prelucrare |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Agitați bine!                                                                        |
|            | Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”. |

| Agent de întărire Diluant Aditivi |                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Întărire                                      | HPU 6210 de 50% (310.31) în funcție de greutate<br>HPU 6210 de 80% (310.31) în funcție de volum |
|                                   | Dilutie                                       | TPU 9201-M (910.33) uscare medie                                                                |
|                                   | Timpe de viață 20 °C, 65 % umiditate relativă | deschidere aprox. 8 ore                                                                         |

| Aplicare                                    |         |           |
|---------------------------------------------|---------|-----------|
|                                             |         |           |
| Presiune pulverizare (bar)                  | 1.5-3.0 | 110-130   |
| Dimensiune duze (mm)                        | 2.0-2.5 | 0.33-0.38 |
| Adaos de diluant (%)                        | 10 - 15 | 10 - 15   |
| Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)   | 15 - 18 | 15 - 18   |
| Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2) | 150     | 150       |
| Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)    | 5       | 5         |

| Timpe de uscare @ 20°C |                |
|------------------------|----------------|
| eliminare praf         | după 10 minute |
| uscat la atingere      | după 25 minute |
| șlefuiabil             | după 4 ore     |

| Uscare forțată                            |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Perioadă de repaus la temperatura camerei | 5 de minute |
| Uscare cu aer cald la 40 °C               | 20 minutes  |
| Uscare cu aer cald la 60 °C               | 20 minutes  |
| Răcire la temperatura camerei             | 10 minute   |

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2022-07-18 / 7