


Easyfit (ICLA 250.52.15) E-T230-15



Tuoteselostus

Kuvaus Ühekomponentne, lahustiga lahjendatav nitrotselluloosi baasil läbipaistev lakk.

Käyttöalue

Kuvaus Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides.

Tuotetiedot

Tuotekoodi	E-T230-15
Astiakoko	20 l
Toimitusviskositeetti DIN 4 mm sekunnissa.	60 ± 10
Kestävyys - suljettu alkuperäisastia	vähint. 2 vuotta

Kiiltoasteet

Tuotenumero	Kiiltoaste	Standardi DIN 67530 60°-aste
E-T230-15	puolihihmeä	15 ± 2

Alustan esikäsittely

	Karkeat puupinnat Porrastettu puun hionta Poista hiomapöly varovaisesti Harjaa huokoset puulajit	P120, P150, P180
	Petsatut puupinnat	hiottava ennen petsausta
	pinnoitteet suljetuilla huukosilla	Huokoset on suljettava useammalla Easyfit-sarjan pohjalakan levittämällä.
	Karkeat puupinnat Porrastettu puun hionta Poista hiomapöly varovaisesti Harjaa huokoset puulajit	P120, P150, P180
	Eksoottiset / ainesosia sisältävät puulajit Puut tai MDF kosteissa tiloissa	Eristys sitä ennen Quantum Q-IS160:llä tai Solido S-IS130:llä.

Käsittely

	Hämmennä huolellisesti!
	Tuote on sekoitettava ja levitettävä, kuten kohdassa "Kovetteen ohenteen lisäaineet" on kuvattu.

Kovetteen ohenteen lisäaineet

	Ohentaminen	TNC 9102-F (950.02) nopea kuivuminen
--	-------------	--------------------------------------

Levitys

Ruiskupaine (bar)	1.5-3.0	110-130	
Suutinkoko (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Ohenteen lisäys (%)	20 - 40	20 - 40	20-30
Työstöviskositeetti DIN 4mm (sek.)	13 - 18	13 - 18	18 - 22
Levitysmäärä/työkerta (g/m2)	100-150	100-150	100-150
Riittoisuus per työvaihe (m2/l)	5 - 7	5 - 7	6-10

Kuivumisaika @ 20°C

pölykuiva	20 minuutin jälkeen
Kosketuskuiva	50 minuutin jälkeen
valmis kuljettettavaksi	12 tunnin jälkeen

Kiihdytetty kuivatus

Lepo aika huonelämpötilassa	20 minuuttia
Kuumailmakuivaus 40 °C:ssa	20 minuuttia
Kuumailmakuivaus 60 °C:ssa	20 minuuttia
Jäähdytys huonelämpötilassa	20 minuuttia

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoituksen, käytöntekninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-08-16 / 3

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919