

Easyfit E-T250-15



Toote kirjeldus

Kirjeldus Ühekomponentne, lahustiga lahjendatav nitrotselluloosi baasil läbipaistev lakk.

Kasutusala

Kirjeldus Pääaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides.

Toote andmed

Toote kood	E-T250-15
Mahuti suurus	5l 20 l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	35 ± 2
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Läikeaste

Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
E-T250-15	poolmatt	15 ± 2

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad Puidu astmeline lihvimine Eemaldage hoolikalt lihvetoim Suurepooriliste puitude puhastamine harjamise teel	P120, P150, P180
	Peitsitud puitpinnad	enne peitsimist lihvida
	suletud pooridega kattekihid	Sulgege poorid Easyfit seeria täitekrundi mitmekordsel pealekandmisel.
	Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Eelnevalt isoleerida Quantum Q- IS160 või Solido S-IS130- ga.

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Lahjendamine	TNC 9100-M normaalne kuivamine
--	--------------	--------------------------------

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Vedeldi lisamine (%)	5-10	
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	25	35
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	100-120	120
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	6-9	8

Kuivamisaaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 15 minutist
puutekuiv	alates 30 minutist
transporditav	alates 2 tunnist
lihvitav	alates 1 tunnist

Katsestandardid

	DIN 68861/1B Keemilised mõjutegurid mööbli pealispindade puhul
	Sobivus tihendusprofiilide jaoks vastavalt Rosenheimeri suunistele.
	Tox Control - vähese emissiooniga värvitud pealispindade märgis

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseerialtel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-16 / 4