

Solido

(ICLA 211.81.80)

S-T220V-80



Termékleírás

Leírás Kétkomponensű, oldószerrel hígítható, alkid alapú, szintelen PUR lakk.

Alkalmazási terület

Leírás Majdnem az összes beltéri fabútor. Nyílt vagy zárt pórusú lakkozások. A termék függőleges alkalmazáshoz optimalizált. A terméket zárórétgként ajánljuk a Solido sorozat valamelyik töltőalapozójára.

Termékadatok

Termékkód	S-T220V-80
Kiszerelés	20 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	80 ± 10
%-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben	45.6 ± 1
%-ban kifejezett szilárd anyag standard-térhálósítóval együtt	39.4 ± 1
kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on	1.01 ± 1%
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Fényességi fokok

Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
S-T220V-80	fényes	80 ± 2

Aljzatok előkezelése

	nyílt pórusú bevonatok	Alapozás a Solido sorozat megfelelő töltőalapozójával.
	zárt pórusú bevonatok	Zárja a pórusokat a Solido sorozat valamelyik töltőalapozójának többszöri felvitelével.
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fafajok Fák vagy MDF vízeshelyiségekben	Alapozás Solido S-IS130-cal

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás	50% HPU 6202 (310.84)
	Hígítás	TPU 9303-S (910.73) lassú száradás TPU 9201-M (910.33) normál száradás
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom 20% TPU 9201-M hozzáadásával	3 óráig

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Hígító hozzáadása (%)	20	20
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	16 - 18	16 - 18
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	100-150	100-150
Műveletenként kiadósság (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Száradási idő @ 20°C

porszáraz	20 perc elteltével
tapintásálló	50 perc elteltével
szállítható	6 óra elteltével

Elősegített száradás

Pihenőidő szobahőmérsékleten	20 perc
Forró levegős szárítás 40°C-on	30 perc
Forró levegős szárítás 60°C-on	30 perc
Lehűlés szobahőmérsékleten	20 perc

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkor érvényes termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-26 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1