

SolidoColor

(ICLA 210.03.55/01)

SC-T430H-55



Descriere produs

Descriere	Lac colorat PU pe bază de rășini alchidice, din două componente, diluabil cu solvent, pigmentat alb.
-----------	--

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Produsul este optimizat pentru aplicarea pe direcție orizontală. Ideal în compoziție cu chituri din seria SolidoColor sau QuantumColor.
-----------	---

Date produs

Cod produs	SC-T430H-55
Packaging size	20 kg
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	70 ± 10
Corpuri solide în % material de bază	64.0 ± 1
Corpuri solide în %, inclusiv întăritor standard	51.2 ± 1
Greutate specifică în kg/l la 20 °C	1.35 ± 1%
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Grade de luciu

Număr produs	Grad de luciu	DIN 67530 Unghi de 60°
SC-T430H-55	lucios	55 ± 2

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute	P120, P150, P180
	Lemn exotic/bogat în substanțe extractive Lemn sau MDF în spații cu umezeală	În compoziție cu Solido S-IS130 și un chit din seria SolidoColor. Sau în structuri cu chit izolator QuantumColor QC-IP350. Șlefuire finală a chitului cu granulație de la P280 la P320.
	Lemn și materiale pe bază de lemn MDF - fără sensibilitate la umezeală	Pregătiți cu un chit din seria SolidoColor sau QuantumColor. Șlefuire finală a chitului cu granulație de la P280 la P320.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire	HPU 6212 de 50% (310.51) în funcție de greutate HPU 6212 de 65% (310.51) în funcție de volum
	Întăritor alternativ	HPU 6205 de 50% (310.70) în funcție de greutate
	Dilutie	TPU 9302-M (910.17) uscare medie TPU 9203-F (910.01) uscare rapidă
	Timpe de viață 20 °C, 65 % umiditate relativă	până la 3 ore

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5-3.0	110-130	
Dimensiune duze (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Adaos de diluant (%)	5 - 40	5 - 40	20-30
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	14 - 16	14 - 16	20-30
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m²)	100-150	100-150	100-150
Grad de acoperire pe metru pătrat (m²/l)	5 - 7	5 - 7	6-10

Timpe de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 15 minute
uscat la atingere	după 45 minute
gata de transport	după 12 ore
șlefuiabil	după 2 ore

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-27 / 4

SolidoColor

(ICLA 210.03.55/01)

Uscare forțată	
Perioadă de repaus la temperatura camerei	10 minute
Uscare cu aer cald la 40 °C	30 minute
Uscare cu aer cald la 60 °C	30 minute
Răcire la temperatura camerei	10 minute

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-27 / 4