

TECNOLOGIA

PU Alchidico

TIPO PRODOTTO

Primer

DESCRIZIONE PRODOTTO

Fondo flessibile bianco alchidico PU 2K a solvente ad alta elasticità con eccellente potere coprente, appositamente formulato per l'applicazione orizzontale, che produce una superficie liscia.

- buon potere riempitivo
- elevatissima flessibilità (fino a strati molto spessi)
- pori chiusi
- specializzato per uso orizzontale
- ingiallimento moderato



COLORE

Bianco

20 KG

VITA UTILE

24 Mesi

RESIDUO SECCO

77,8 ± 1

DENSITÀ (PESO SPECIFICO)

1,54 ± 1%

VISCOSITÀ DI FORNITURA

sec. 60 ± 10 sec. DIN 8 mm

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

	Superfici in legno grezzo	P120, P150, P180
	Legni esotici/legni ricchi di sostanze estrattive Legno o MDF in ambienti umidi	Pretrattare con Solido SIS130

CATALIZZATORE (IN PESO)

HPU6210	30%	Fino a 2 ore
---------	-----	--------------

DILUIZIONE

TPU9201-M

METODO DI APPLICAZIONE

Applicazione a spruzzo airmix/airless, applicazione a spruzzo alta/bassa pressione

APPLICAZIONE

Pressione spruzzo (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Dimensione ugello (mm)	2.0 - 2.5	0.33 - 0.38
Diluyente da aggiungere (%)	20-35	20-35
Viscosità di lavorazione DIN 4mm (sec.)	14-18	14-18
Spessore del film (g/m2)	150-200	150-200

TEMPO DI ASCIUGATURA @ 20°C

Fuori polvere	Almeno 15 minuti
Secco al tatto	minimo 1 ora
Carteggiabile	Almeno 18 ore

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2023-01-09 / 1

Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com