

TECHNOLOGIA


PU Akrylowy

RODZAJ PRODUKTU

Lakier nawierzchniowy

OPIS PRODUKTU

Bezbarwny rozcieńczalnikowy dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy o wysokiej jakości i dobrych właściwościach wypełniających. Może być nakładany na inne poliuretanowe lakiery nawierzchniowe zapewniając wykończenie wysokopołyskowe.



KOLOR

Bezbarwny

POZIOM POŁYSKU (OK.GU @ 60°)

90

20 L

OKRES PRZECHOWYWANIA

24 miesiące

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Trzymać puszki szczelnie zamknięte, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z kontrolą temperatury pomiędzy 10 a 30°C

ZAWARTOŚĆ CIAŁ STAŁYCH

48% ± 1%

GĘSTOŚĆ (CIĘŻAR WŁAŚCIWY)

0,98 +/- 1%

LEPKOŚĆ HANDLOWA

23 ± 2 lepkość handlowa DIN 4 mm

PRZYGOTOWANIE SUBSTRATÓW

Lakiery zamkniętoporowe
Solid wood, veneer or MDF items coated with a sanded POLYDUR, Quantum, Solido sealers or primers

TEMPERATURA APLIKACJI

Pomiędzy 20-25 °C dla substratu, powietrza i materiału przy ok. 55% W.W.

UTWARDZACZ (WAGOWO)

HPU6214	75%	Do 6 godzin
---------	-----	-------------

ROZCIEŃCZANIE

TPU9302-M / TPU9303-S

METODA APLIKACJI

Aplikacja natryskiem airmix/airless, aplikacja natryskiem wysoko/niskociśnieniowym

APLIKACJA

Ciśnienie natrysku (bar)	1.5 - 2.0	60 - 90
Rozmiar dyszy (mm)	1.4-1.8	0.23 - 0.28
Dodatek rozcieńczalnika (%)	5-15	5 - 10
Lepkość robocza DIN 4 (s)	15-18	13-18
Grubość warstwy (g/m²)	130-180 gr/m²	130- 180 gr/m²

CZAS SCHNIĘCIA @ 20°C

Pyłosuchy	Przynajmniej 45 minut
Suchy w dotyku	Przynajmniej 6 godzin
Sztaplowalny	at least 36 hours
Polerowalny	Przynajmniej 48 godzin

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one służyć i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2023-11-07 / 14
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com