

TECNOLOGIA

PU Acrílico

TIPO DE PRODUTO

Acabamento

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Um acabamento transparente base solvente mono-componente que dá uma aparência natural ao carvalho. Um acabamento transparente resistente à luz à base de acrilato. O produto produz uma superfície de madeira natural fosca profunda sem ênfase de grãos. A madeira está protegida, mas ainda parece não tratada.

- Aparência natural
- Resistente à luz
- Não amarela



COR

Transparente

NÍVEL DE BRILHO (APROX. GU @ 60º)

05

5 L
20 L

VALIDADE

24 meses na embalagem fechada original

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter as latas bem fechadas, num local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 °C e 30 °C

CONTEÚDO DE SÓLIDOS

5.4% ± 1%

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

0,88 +/- 1%

VISCOSIDADE DE ENTREGA

Viscosidade de entrega 18 ± 2 DIN 4 mm (seg.)

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO





Superfícies de madeira crua. Lixagem gradual da madeira. Remova cuidadosamente o pó da lixagem. Madeira com poros grossos deve ser escovada

P120,
P150,
P180

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Aplicação à pistola airmix/aieless, aplicação à pistola alta/baixa pressão

APLICAÇÃO

		
Pressão de aplicação (bar)	1.5 - 2.0	110 - 130
Tamanho do bico (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28
Viscosidade de trabalho DIN 4mm (seg.)	16-20	16-20
Espessura da camada (g/m²)	100 - 120	100 - 120

TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

Seco (contra pó)	Pelo menos 20 minutos
Seco ao toque	Pelo menos 40 minutos
Lixável	Pelo menos 1 hora
Pronto para transporte	Pelo menos 12 horas