

QuantumColor QC-LOP340



Opis izdelka	
Opis	Premení výrobky 2K-PUR s obsahom rozpúšťadla zo série Quantum / QuantumColor na plnivo 2K-PUR s vysokou plnivosťou. Slúži tiež pre výrobu plnidla 2K-PUR v stanovenom farebnom odtieni.

Področje uporabe	
Opis	Takmer všetok drevený nábytok v interiéri. Pre základný náter všetkých bežných výrobkov z dreva a materiálov z dreva. Pre náter MDF dosiek vo vlhkých priestoroch a dreva s bohatým obsahom zložiek odporúčame náter s Quantum Color QC IP350.

Podatki o izdelku	
Koda izdelka	QC-LOP340
Velikost posode	10 kg v 20 kg posodi
Viskoznozt ob dobavi	pastozno
Obstojnost – v zaprti originalni embalaži	najm. 2 leti

Priprava podlag		
	Surove lesene površine. Stopnjevano brušen les. Prah od brušenja skrbno odstranite. Les z grobimi porami skrtajte.	P120, P150, P180
	Les ali srednje debele plošče iz lesnih vlaken v vlažnih prostorih.	Predhodno izolirajte s Quantum Q-IS160 ali QuantumColor Q-IP350.

Obdelava	
	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite.
	Nestriene ostanke dvokomponentnega PU laka linije Quantum/QuantumColor lahko do zgornje oznake shranjujete v predhodno polni originalni posodi izdelka QC-LOP340. Ko je zgornja oznaka za polnjenje dosežena, vse skupaj temeljito premešajte, izdelano mešanico strdite in jo nanesite.
	Predhodno napolnjeno originalno posodo izdelka QC-LOP340 napolnite do zgornje oznake z izbrano barvo QuantumColor QC-T460 ali odvzemite želeno količino izdelka QC-LOP340 in ga v razmerju 1:1 temeljito zmešajte z barvo QuantumColor QC-T460. Izdelano mešanico strdite in jo potem nanesite.

Trdilec Razredčilo Dodatki		
	Strjevanje izdelane mešanice	15% HPU 6300 po volumnu
	Mešanica QC-LOP340 z ostanke laka Quantum/QuantumColor.	1 del QC-LOP340 + 1 del neutrjenega 2K PUR laka
	Redčenje	TPU 9300-F hitro sušenje TPU 9301-S počasno sušenje
	Čas uporabe mešanice pri 20°C, 65 % relativna zračna vlaga	do 4 hodín

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalce opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-26 / 9

QuantumColor

Nanos		
		
Tlak brizganja (bar)	1.5-3.0	110-130
Velikost šobe (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Dodajanje razredčila (%)	po potr	po potr
Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	se spreminja glede na mešanico	se spreminja glede na mešanico
Količina izdelka na nanos (g/m ²)	120-200	120-200
Pokrivnost na nanos (m ² /l)	4-7	4-7

Čas sušenja @ 20°C	
suh na dotik	od 30 minut naprej
suho na dotik	od 2 ur naprej
Možno brusiti	od 6 ur naprej

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-26 / 9

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Nemčija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919