DURACID T260

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TECNOLOGIA
Cura ácida

TIPO DE PRODUTO
Acabamento

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Quick drying 2K solventborne topcoat with a formaldehyde-free formula.

- quick drying
- aromatic < 1%
- formaldehyde-free
- moderate yellowing



COR
Trasnparente

DT260 - 20 L

VALIDADE
24 meses na embalagem fechada original

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Entre 15 e 25°C em condições limpas e secas.

CONTEÚDO DE SÓLIDOS
Brilho 10: Aprox. 44 % em peso
Brilho 30: Aprox. 33 % em peso

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)
Brilho 10: Aprox. 1,00 kg/l
Brilho 30: Aprox. 0,96 kg/l

VISCOSIDADE DE ENTREGA
Brilho 10: Aprox. 80-100 seg copo DIN 4 @ 23 °C.
Brilho 30: Aprox. 55 seg copo DIN 4 @ 23 °C.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO
Entre 20-25ºC para o substrato, ar e material com uma humidade de aprox. 55% R.H.

ENDURECEDOR
HAC6404 10:0,5 em volume

DILUIÇÃO
TAC9400-M; TAC9402-S

MÉTODO DE APLICAÇÃO
Aplicação à pistola airmix/aieless, aplicação à pistola alta/baixa pressão, cortina

APLICAÇÃO

Viscosidade de trabalho DIN 4mm (seg.)	15-40 seg copo DIN 4 @ 20 °C	15-40 seg copo DIN 4 @ 20 °C	15-40 seg copo DIN 4 @ 20 °C
Espessura da camada (g/m²)	Max. 2 x 110 g/m² húmido	Max. 2 x 110 g/m² húmido	Max. 2 x 110 g/m² húmido

TEMPO DE SECAGEM @ 20ºC

Lixável	Pelo menos 1 hora
Empilhável	Pelo menos 3 horas

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos. A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2024-06-28 / 2
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel