

TECHNOLOGIE

Phase aqueuse

TYPE DE PRODUIT

Finition

DESCRIPTION DU PRODUIT

Finition 2K à l'eau pour parquet résistante à la lumière avec une extrême résistance à l'abrasion

- Bonne transparence
- Extrêmement résistante à l'abrasion
- Très bonne résistance mécanique et chimique
- Facile à appliquer et à poncer
- Séchage rapide



COULEUR

Transparent

NIVEAU DE BRILLANCE (ENVIRON GU @ 60°)

20

5 L

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

30% ± 1

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

1,04 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

20 ± 2 Viscosité à la livraison DIN 4 mm (sec.)

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

Aqualit Parquet Sealer A-PS130 doit être appliqué et poncé conformément à la fiche technique.

P120 - P150

DURCISSEUR (EN POIDS)

HWA 6000	5%	Jusqu'à 2h
----------	----	------------

DILUTION

Eau du robinet

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Brosse, rouleau

APPLICATION

	
	
Viscosité d'application DIN 4mm (sec.)	20
Épaisseur (g/m ²)	70 - 125

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C

Sec à la poussière	Au moins 40 minutes
Sec au toucher	Au moins 2 heures
Ponçable	Au moins 6 heures
Accessible	Au moins 12 heures
Pose de meubles	Au moins 24 heures
Pose de tapis	Au moins 7 jours
Premier nettoyage humide	Au moins 1 mois