

AQUALIT COLOR P341

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECHNOLOGIE

Phase aqueuse

TYPE DE PRODUIT

Primaire

DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire à base d'eau 1K neutre (BN00) utilisé pour réaliser un primaire coloré personnalisé et donner un meilleur pouvoir couvrant.



COULEUR

Base Neutre BN00

18.4 KG

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Entre 15 et 25°C dans des conditions propres et sèches.

TENEUR EN SOLIDE

53,9% ± 1

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

1,30 +/- 1%

PRÉPARATION DES SUBSTRATS



Surfaces en bois brut. Ponçage progressif du bois. Retirez soigneusement la poussière de ponçage. Les bois à pores grossiers doivent être brossés

P120,
P150,
P180

DILUTION

Eau du robinet

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Application par pulvérisation airmix/airless, application par pulvérisation basse / haute pression

APPLICATION

Pression de pulvérisation (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Taille de buse (mm)	2.0 - 2.5	0.33 - 0.38
Diluant à ajouter (%)	0 - 10	0 - 5
Viscosité d'application DIN 4mm (sec.)	100-140	120-140
Épaisseur (g/m ²)	100 - 120	100 - 120

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C

Ponçable	Au moins 2 heures
Empilable	Au moins 2 heures

AkzoNobel