

Produktbeskrivelse		
Vanntynnbart, dekkende for profilplater og begrenset dimensjonsstabile eller ikke dimensjonsstabile trekomponenter i 1-spanssystem. Utvendig og innvendig bruk. - god dekkevne - god utflyting		
Fargetone		
B00 Farger fra RAL, Sikkens 5051 Color Concept og NCS Varianter i glans nivåer kan føre til forskjellig utseende.		
Glansnivåer		
		Glans
RUBBOL® WF 3310-06-25	25-B00	silkematt
	25-B01	silkematt
	25-RAL-1013	silkematt
	25-RAL-7035	silkematt
	25-RAL-9001	silkematt
	25-RAL-9016	silkematt
Bindemiddeltype		
Akrylat		
Pigmentbasert		
Titandioksid samt organiske og anorganiske fargepigmenter		
Bearbeiding		
Vakuumbelag, sprøyting på horisontale overflater i et lags system. Våt filmtykkelse: 1-2 x 100 µm opp til max. 150 µm Børstemaske i tre lags system. Tørrestoff innhold 32% av volum; 33.7% av vekt.		
Forbruk		
80 - 150 ml/m ² , avhengig av påføringsmetode samt treets type og sugeevne (de nøyaktige verdiene skal bestemmes ved hjelp av et teststrøk)		
Bearbeidingsstemperatur		
15 - 25 °C for underlag, luft og materiale ved ca. 60 % rel. luftfuktighet		
Tørketid		
Tørking ved:	Standardklima: 23 °C / 50 % rel. luftfuktighet	Forsert ved 40 °C
Støvtørr	ca. 30 minutter	ca. 20 minutter
Slipbar	ca. 4 timer	ca. 60 minutter
Overmalbar	ca. 4 - 6 timer	ca. 60 minutter
Tørking		
Materialets tørketid avhenger av strøkykkelsen og kan forlenges som følge av treslag med mange innholdsstoffer samt våt og kald luft. Sørg for tilstrekkelig temperering og ventilasjon under tørking. Dersom tørkebetingelsene ikke overholdes, kan det skader i det påførte produktet ikke utelukkes.		
Rengjøring av verktøy		
Vaskes umiddelbart etter bruk med vann, ev. med tilsatt husholdningsvaskemiddel eller med ST 830.		
Lagring		
The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 °C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.		
Kassering		
Kun helt tomme beholdere skal leveres til gjenvinning. Materialrester skal kasseres i henhold til lokale forskrifter. Følgende EU-avfallskode er egnet for dette materialet: 08 01 12		
Sikkerhetsdatablad		
Ytterligere data i sikkerhetsdatablad iht. 91/155/EØF www.sikkens-wood-coatings.com Nedlasting av sikkerhetsdatablader		
Advarsel		
Les alltid merkingen og produktinformasjonen før bruk. Sørg for vanlige sikkerhetsforanstaltninger også ved bearbeiding av lakk/lasur med få skadestoffer.		

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksresultater og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende. AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnethet for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2025-03-10 / 30

RUBBOL® WF 3310-06-25

sikkens
WOOD COATINGS

VOC-direktiv

EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010) Dette produktet inneholder maks. 30 g/l VOC.

Grunnregler

Ved bruk av Sikkens produkter skal trefuktigheten ligge mellom 12 og 15 %. Valg av tresort, konstruksjonen og de påførte lagtykkelsene må samsvare med de nyeste tekniske standardene. Alle horisontale flater må skrånes 15°, og alle kanter må være avrundet med en radius på minst 2 mm. Fuger og åpen endeved må være forseglet for å hindre at vann trenger inn i konstruksjonen.

Underlaget må være tørt, støv- og fettfritt. Ta også hensyn til valg og bruk av produktet, spesielt fargetonen. Et mørktonet produkt kan utvendig føre til økt overflatetemperatur (inntil 80 °C). Det er viktig å ikke slippe gjennom produktet, dette for å bevare hefteevne for påfølgende produkt.

Utviklet for bruk innen teknisk industri. Skal kun brukes ved godkjente systemanbefalinger fra Sikkens Wood Coatings.

Henvisninger

Strøkstrukturen som nevnes her er et eksempel, andre strukturer er mulig. Se de tilhørende tekniske databladene og be om rådgivning fra en representant fra Sikkens Wood Coatings eller fra fabrikk.

Alle fremmedstoffer (f.eks. sparkel, limbånd, tetningsstoffer, rengjøringsmidler) som kommer i kontakt med systemet, skal kontrolleres med tanke på kompatibilitet. Skumdempningsmiddelet WV 887 kan brukes mot skumdannelse under bearbeiding. Se teknisk datablad for opplysninger om dosering.

På mange treslag kan det oppstå misfarging på grunn av naturlige stoffer i treet. Disse misfargingene kan unngås ved å bruke et isolerende grunn- og mellomstrøk.

Bearbeiding

Bruksferdig innstilt. Ved behov med maks. 5 % vann.

Systemoppbygging for sprøyting og for Vakumat

Impregnering	Cetol WP 567 BPD
Grunning	Rubbol WF 3310-06-25 Rubbol WP 151 Rubbol WP 1860-03 Rubbol WP 1862-03
Toppstrøk	Rubbol WF 3310-06-25

Systemoppbygging for maling

Impregnering	Cetol WP 567 BPD
Grunning	Rubbol WF 3310-06-25
Mellomstrøk	Rubbol WF 3310-06-25
Toppstrøk	Rubbol WF 3310-06-25

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2025-03-10 / 30

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2

AkzoNobel

AN_20450_060919