

Solido (ICLA 111.81) S-S130V



Produkta apraksts

Apraksts Ar šķīdinātāju atšķaidāma, divkomponentu poliuretāna grunts laka uz alkīda bāzes.

Pielietojums

Apraksts Gandrīz visas koka mēbeles iekštelpās. Pielietojumam ar vajējam un aizvērtām (slēgtām) porām. Produkts optimizēts vertikālai uzklāšanai.

Produkta dati

Produkta kods	S-S130V
Bundžas izmērs	20 l
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	100 ± 10
Cieti daļiņu īpatsvars % bāzes lakā	45.0 ± 1
Cieto daļiņu īpatsvars %, iesk. standarta cietinātājus	40.2 ± 1
Specifiskais svars kg/l pie 20°C	0.97 ± 1%
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 2 gadi

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātas koka virsmas	P120, P150, P180
	Beicētas koka virsmas	pirms beicēšanas noslīpēt
	Ekstotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalošas koksnes Koksnes vai MDF	Gruntēšana ar Solido S-IS130

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas".

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Cietināšana	50% HPU 6204 (315.90)
	Alternatīvie cietinātāji	50% HPU 6202 (310.84) augstāka aizpildīšanas spēja
	Atšķaidīšana	TPU 9303-S (910.73) lēna žūšana TPU 9201-M (910.33) normāla žāvēšana
	Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas) 20°C, 65% rel. gaisa mitrums pievienojot 20% TPU 9201-M	līdz 2 stundām

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dīzes izmērs (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	10-20	10-20
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	18-20	18-20
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	100-150	100-150
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņēmīgs/-a	no 15 minūtēm
pieskāriensauss	no 40 minūtēm
slīpējams	no 3 stundām

Forsētā žāvēšana

Nestrādes laiks telpas temperatūrā	10 minūtes
Žāvēšana ar karstu gaisu 40°C	20 minūtes
Žāvēšana ar karstu gaisu 60°C	20 minūtes
Atdzišana telpas temperatūrā	10 minūtes

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-26 / 6