AQUALIT COLOR T4800

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TECHNOLOGIE
Phase aqueuse

TYPE DE PRODUIT
Finition

DESCRIPTION DU PRODUIT
Finition pigmentée monocomposant à l'eau, de haute performance et polyvalente, offrant une excellente résistance aux rayures et aux produits chimiques. Excellent tendu et pouvoir couvrant, notamment sur les arêtes "vives".
- Excellente résistance chimique, notamment aux taches comme le café (DIN 68861 1B)
- Excellente résistance aux rayures
- Excellent pouvoir couvrant des arêtes
- Excellent pouvoir couvrant, notamment sur les arêtes vives
- Faible teneur en COV



COULEUR
Base Neutre BN00 / Base Blanche BW01

NIVEAU DE BRILLANCE (ENVIRON GU @ 60˚)
20

-054 - 4.6 KG
-204 - 18.4 KG

DURÉE DE CONSERVATION
12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert

CONDITIONS DE STOCKAGE
Entre 15 et 25°C dans des conditions propres et sèches.

TENEUR EN SOLIDE
40% ± 8%,

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)
1,10 ± 0,15kg/l

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON
146 ± 15 sec. DIN 4

COV (G/L)
Directive COV CE : valeur limite pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 86 g/l de COV.

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

	MDF - sensible à l'humidité	Appliquer Aqualit Color IP360 avec durcisseur jusqu'à obtention d'une surface lisse et uniforme. Poncer finalement l'apprêt avec un grain P280-P320.

DILUTION
Aqualit Optimizer or tap water

PROCÉDÉ D'APPLICATION
Application par pulvérisation, haute/basse pression

APPLICATION

		
Pression de pulvérisation (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Taille de buse (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28
Diluant à ajouter (%)	0 - 10	0 - 5
Viscosité d'application DIN 4mm (sec.)	130 - 160	130 - 160
Épaisseur (g/m²)	120 - 150	120 - 150

TEMPS DE SÉCHAGE À 20˚C

Sec à la poussière	Au moins 40 minutes
Sec au toucher	Au moins 1 heure
Ponçable	Au moins 4 heures
Prêt pour le transport	Au moins 12 heures

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi. Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2026-09-03 / 17
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel

AQUALIT COLOR T4800

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Après traitement :
Après ponçage au papier de verre grain P280-320, la surface peut être à tout moment traitée avec le même produit. Pour protéger la peinture et obtenir un certain niveau de brillance, nous recommandons l’application d’une couche de vernis avec nos systèmes résistants à la lumière, tels que AQUALIT T260-xx ou AQUALIT T-280-xx. Pour cela, la couche de laque est recouverte de vernis après environ 4 heures, et jusqu’à un maximum de 24 heures sans ponçage intermédiaire. Si la couche finale ne peut être appliquée dans ce délai, la couche de finition pigmentée doit être poncée puis réappliquée.

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d’application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu’une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l’acheteur de son obligation de s’assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l’application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l’application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi. Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l’application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l’acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l’utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2026-09-03 / 17
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel