

Quantum (ICLA 217.30.00) Q-T236



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Ühekomponentne, lahustiga lahjendatav, valguskindel akrülaadibaasil läbipaistev lakk. Toode annab puidule sügavmusta pealispinna ilma sissepõletamiseta. Toode annab puidule sügavmusta pealispinna ilma sissepõletamiseta. Puitu kaitstakse, samas näeb see edasi töötlemata välja.
-----------	--

Kasutusala

Kirjeldus	Erinevad puitmööblid siseruumides ilma suurema keemilise ja mehaanilise koormuseta. Ainult avatud pooridega värvitud pealispindade jaoks. Võib kasutada mitmekihilise lakina. Ei sobi värvide ülevärvimiseks.
-----------	---

Toote andmed

Toote kood	Q-T236
Mahuti suurus	5l 20 l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	18 ± 2
Tahkete osakeste % põhilakis	6 ± 1
Erikaal kg/l 20°C juures	Umbes 0,88
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Läikeaste

Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
Q-T236	täismatt	0-2

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad Puidu astmeline lihvimine Eemaldage hoolekalt lihvetolm Suurepooriliste puitude puhastamine harjamise teel	P120, P150, P180
--	---	------------------------

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Lahjendamine	ei ole vajalik
--	--------------	----------------

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	16-20	16-20
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	100-120	100-120
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	8-10	8-10

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 20 minutist
puutekuiv	alates 40 minutist
transporditav	alates 12 tunnist
lihvitav	alates 1 tunnist

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-24 / 4