

Aqualit A-T280-90



Opis produktu

Cechy Dwukomponentowy, rozpuszczalnikowy, światłotrwwały bezbarwny lakier poliuretanowy na bazie akrylanów, o wysokim połysku.

Zakres stosowania

Cechy Niemal wszystkie meble drewniane wewnątrz. Zwłaszcza szlachetne, drewno lakierowane na wysoki połysk o zamkniętych porach oraz powierzchnie powleczone lakierem kolorowym.

Dane produktu

Kod produktu	A-T280-90
Rozmiar pojemnika	5l
Lepkość podczas dostawy DIN 4 mm	42 ± 2
Trwałość w zamkniętym pojemniku oryginalnym	min. 1 rok
VOC Directive EC limit value for this product (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Ten produkt zawiera maksymalnie 80 g/l VOC.

Stopnie połysku

Numer produktu	Stopień połysku	DIN 67530, kąt 60°
A-T280-90	wysoki połysk	90 ± 2

Przygotowanie Podłoża

	Surowe drewno	Zamknąć pory poprzez wielokrotne stosowanie Aqualit A- IS180.
	Buntlackoberflächen AqualitColor	Lakierować po 6 do maks. 24 godzin bez szlifowania pośredniego.

Nanoszenie

	Dokładnie potrząsnąć lub wymieszać!
	Produkt mieszać i stosować zgodnie z opisem w „Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki”. Podczas lakierowania oraz podczas schnięcia unikać przenikania pyłu i kurzu. Aby poprawić efekt wysokiego połysku oraz przygotować do polerowania, należy następnego dnia wyrównać powierzchnie materiałem o ziarnistości P600-1200 i jeszcze raz powlec tym samym lakierem. W przypadku stosowania na AqualitColor należy zastosować dwie warstwy Aqualit A-T280-90.

Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki

	Utwardzenie	20% HWA 6000
	Rozcieńczalnik	10 % Woda wodociągowa
	Czas nanoszenia	do 5 godzin

Zastosowanie

Ciśnienie natrysku (bar)	1.5 - 2.0
Wielkość dyszy (mm)	1.2-1.4
Dodatek rozcieńczalnika (%)	10
Lepkość podczas nanoszenia DIN 4 mm (s)	42 ± 2
Gramatura powłoki na warstwę (g/m2)	80-100
Wydajność na warstwę (m2/l)	6-8

Czas schnięcia @ 20°C

pyłosuchość	od 1 godziny
suchość w dotyku	od 2 godzin
zdatowność do transportu	od 16 godzin
zdatowność do szlifowania	od 8 godzin
Można polerować	od 3 dni

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatowności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-07-21 / 7

Aqualit

Normy	
	DIN 68861/1B Odporność chemiczna powierzchni mebli
	Wymagania dotyczące powierzchni mebli kuchennych zgodnie z DIN 68930 odnośnie odporności na zmienny klimat.

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-07-21 / 7