

Aqualit A-ST260-10



Caratteristiche

Caratteristiche	Vernice incolore di ultimissima generazione per scale, diluibile in acqua e con aspetto del legno naturale, a base di acrilato. Garantita anticriccholio, resistente a creme, grasso e luce, con alta sollecitazione meccanica già per impiego a 1 componente. Come variante a due componenti migliora ulteriormente la resistenza alle sostanze chimiche e le prestazioni meccaniche.
-----------------	--

Campo d'impiego

Caratteristiche	Grazie all'alto contenuto di corpi solidi, la resistenza ai graffi e le proprietà antiscivolo, è perfetta per rivestire tutte le scale in legno e tutti i componenti soggetti a forte sollecitazione meccanica. Il prodotto si può impiegare come vernice anticriccholio su scale „a cavallo“ e su quelle incastrate.
-----------------	---

Dati del prodotto

Codice prodotto	A-ST260-10
Dimensione della confezione	5l 20 l
Viscosità fornita DIN 4 mm (sec.)	60 ± 5
Durata - confezione originale sigillata	minimo 1 anno
Direttiva COV Valore-limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 130 g/l (2010)	Questo prodotto contiene non indurito max 50 g/l COV. Questo prodotto contiene indurito max 82 g/l COV.

Gradi di lucentezza

Numero del prodotto	Grado di lucentezza	DIN 67530 angolo 60°
A-ST260-10	opaco	10 ± 2

Preparazione dei sottofondi

	Superfici in legno grezzo. Carteggiatura graduale del legno. Rimuovere accuratamente la polvere di carteggiatura. Spazzolare i legni a pori grossi.	P120, P150, P180
	Legni esotici / ricchi di componenti o se desiderate un maggior risalto	Isolare con Aqualit A-IS180.
	Superfici in vernice pigmentata AqualitColor	Applicare la verniciatura finale dopo min. 6 - mass. 24 ore senza carteggiatura intermedia.

Lavorazione

	Mescolare vigorosamente!
	Mescolare ed applicare il prodotto come descritto alla voce "Induritori Diluenti Additivi".

Induritori Diluenti Additivi

	Indurimento opzionalmente	5% HWA 6000
	Diluizione	TWA 9000-F o acqua del rubinetto
	Vita utile 20°C, 65% umidità dell'aria relativa	fino a 4 ore (solo per lavorazione a due componenti)

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità.

Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2021-07-20 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

Aqualit

Applicazione			
			
Pressione di spruzzatura (bar)	1.5 - 2.0	80-100	
Misura ugello (mm)	1.8- 2.0	0.23- 0.28	
Aggiunta di diluente (%)	0-10	0-10	0-10
Viscosità di lavorazione DIN 4 mm (sec.)	45	45	45
Consumo per ogni fase di lavorazione (g/m2)	100- 120	100- 120	80- 100
Resa (m2/l)	6-7	6-7	10-12

Tempo di essiccazione @ 20°C	
Fuori polvere	minimo 40 minuti
Fuori tatto	almeno 90 min.
Carteggiabile	minimo 4 ore
Trasportabile	minimo 12 ore

Norme di controllo	
	DIN 68861/1B Sollecitazione chimica in caso di superfici di mobili
	EN 71-3 migrazione di metalli pesanti solubili
	Resistenza all'abrasione secondo DIN 68861 Parte 2
	Proprietà antiscivolo secondo BGR 181 e DIN 51130 quando viene aggiunto il 3 % di Structure Powder fine STP-F. * applicato per

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità.

Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2021-07-20 / 5