

## Aqualit A-PT230-20



| Produktbeskrivelse |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse        | Vandfortyndbar 1K parketlak på acrylbasis, farveløs med høj mekanisk styrke. |

| Anvendelsesområde |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse       | Produktet er egnet til alle gængse træparketsorter og kork. Også egnet til renovering af gulve og trapper. |

| Produktdata                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Produktkode                                                                 | A-PT230-20                                 |
| Pakningsstørrelse                                                           | 5l<br>1l                                   |
| Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.                                         | 20 ± 2                                     |
| Holdbarhed - original bølge lukket                                          | min. 1 år                                  |
| VOC-direktiv<br>EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010) | Dette produkt indeholder maks. 90 g/l VOC. |

| Glansgrader   |            |                      |
|---------------|------------|----------------------|
| Produktnummer | Glanstrin  | DIN 67530 60° vinkel |
| A-PT230-20    | silkeblank | 20 ± 2               |

| Forbehandling Underlag |                                                                                          |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                        | Aqualit parketgrunder A-PS130 forarbejdes og slibes i henhold til det Tekniske datablad. | P120, P150 |

| Forarbejdning |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Rør godt op!                                                                                                                                                                                               |
|               | Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer". Anvend en speciel rulle til påføring på parket. Produktet kommer i et farvekar og må aldrig hældes direkte på gulvet. |

| Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                         | Fortynding ikke påkrævet om nødvendigt ledningsvand |

| Påføring                                            |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
|                                                     |        |
| Forarbejdningsviskositet DIN 4 mm (sek.)            | 20     |
| Påføringsmængde pr. applikation (g/m <sup>2</sup> ) | 70-125 |
| Rækkeevne pr. påføring (m <sup>2</sup> /l)          | 8-15   |

| Tørretid @ 20°C      |                 |
|----------------------|-----------------|
| støvtør              | fra 40 minutter |
| berøringstør         | fra 90 minutter |
| kan slibes           | fra 4 timer     |
| gangbar              | fra 12 timer    |
| Opstilling af møbler | fra 24 timer    |
| Udlægning af tæpper  | fra 7 dage      |
| Første fugtrengøring | efter 1 måned   |

| Prøvningsstandarder |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Skridsikre egenskaber i henhold til BGR 181 og DIN 51130, når 3 % af strukturpulver fin STP-F tilsættes. |
|                     | Slidstyrke iht. DIN 68861 del 2                                                                          |

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvendelsesvejledninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-04-26 / 6

EMEA HQ  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919