

Aqualit A-PJF100



Produktbeskrivning

Beskrivning	Vattenspädbar 1K akrylatbaserad fogkittlösning för fyllning av små sprickor och fogar på obehandlade trägolv före lackförseglingen. Förhindrar att lacken sjunker ihop och reducerar därför sidolimningen.
-------------	--

Användningsområde

Beskrivning	Samtliga trägolv i alla vanliga träslag, massiva eller med slipbar slityta.
-------------	---

Produktdata

Produktkod	A-PJF100
Förpackningsstorlek	5l 1l
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	20 ± 2
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 1 år

Förbehandling av underlag

	Nya obehandlade golv: Genomför först en grundslipning beroende på träslag och förläggningsslag. Vakuumsug golvet noggrant.	P80 upp till max. P120
	Renovering av redan målade trägolv: Genomför först en grundslipning och avlägsna gamla lackskikt helt och hållet. Vakuumsug golvet noggrant.	P80 upp till max. P120

Bearbetning

	Skaka och rör om ordentligt!
	Genomför medelslipning och samla det trämjöl som uppstår i en ren behållare. Framställ en spackelbar blandning med Aqualit A- PJF100 och trämjöl i blandningsförhållande 2:1 till 5:1 (beroende på träslag). Under bearbetningen kan Aqualit A-PJF100 tillsättas för att förtunna. Spackla golvet jämnt med rostfri stålspatel med den framställda blandningen och fyll igen alla små sprickor och fogar. Spackla produkten jämn och lämna inte något överskott på golvet. Om sprickor och fogar blir synliga på grund av efterfällning, kan blandningen spacklas på en gång till.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-07-16 / 8

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Torktid @ 20°C

slipbar	från 45 minuter
---------	-----------------