

Aqualit A-PS130



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Vandfortyndbar 1K parketgrunder på acrylatbasis. Produktet bruges til forberedelse af parketgulve med henblik på videre påføring af lag med Aqualit A-PT260-__ eller A-PT230-__. Produktet reducerer sidelimningen på parketgulvet og anbefales derfor i høj grad til grundning.
-------------	--

Anvendelsesområde

Beskrivelse	Produktet er egnet til alle gængse træparketsorter og kork.
-------------	---

Produktdata

Produktkode	A-PS130
Pakningsstørrelse	5l 1l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	20 ± 2
Holdbarhed – original bølge lukket	min. 1 år
VOC-direktiv EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Dette produkt indeholder maks. 90 g/l VOC.

Forbehandling Underlag

	Rå trægulvflader slibes trinvist alt efter træ- og udlægningsmetode.	P80 til maks. P120
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer	Isolering med Aqualit A-IS180.

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer". Anvend en speciel rulle til påføring på parket. Produktet kommer i et farvekar og må aldrig hældes direkte på gulvet.

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Fortynding	ikke påkrævet om nødvendigt ledningsvand
--	------------	--

Påføring

Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	20
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	70-125
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	8-15

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 40 minutter
berøringstør	fra 90 minutter
kan slibes	fra 4 timer

Prøvningsstandarder

	Almindeligt certifikat fra byggemyndighederne om svær brændbarhed i henhold til DIN 4102/B1 på svært brændbare, B1 certificerede træspånplader, herunder også finér.
	Byggeprodukter, som stemmer overens med de tekniske regler i DIBT. Til bygningsdele som parket, trapper osv. kan rekvireres en CE-mærkning. AgBB tilladelse til anvendelse på parket- og trægulve i henhold til DIN EN 14342.
	Tox Control – Mærket for emissionsfattige lakeringer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdningsanvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-19 / 8