

Polydur (ICLA 141.60) P-S190



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Opløsningsmiddelholdig, hurtigt tørrende, transparent fyldgrunder på polyesterbasis med meget høj fyldeevne. Dette produkt er styrenfri.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Til grundering af alle gængse træsorter og træmaterialer.

Produktdata	
Produktkode	P-S190
Pakningsstørrelse	20 kg
Leveringsviskositet DIN 6 mm i sek.	20 ± 2
Faststoffer i % stamlak.	73 ± 1
Specifik vægt i kg/l ved 20°C	1.07 ± 1%
Holdbarhed - original bøtte lukket	mindst 6 måneder

Forbehandling Underlag		
	Rå træflader	P120, P150, P180
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	Forinden isoleres med Quantum Q-IS160 eller Solido S-IS130.

Forarbejdning	
	Rør godt op!
	PAS PÅ! Ved blandingen skal man være meget opmærksom på at overholde rækkefølgen. I første omgang tilsættes der accelerator og fortynder til lakken og der røres, indtil der er fremkommet en homogen blanding. I sidste trin røres katalysatoren grundigt i. Fra dette trin er materialet aktiveret og kan påføres.

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer		
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed ved tilsætning af 10% TUP 9500-F	op til 1 time
	Accelerator	2% AUP 6571 (781.36)
	Fortynder	TUP 9500-F (992.31) hurtig tørring
	Katalysator	2% HUP 6500 (340.56)

Påføring	
Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0
Dysetørrelse (mm)	2.5-3.0
Fortyndertilsætning (%)	20 - 25
Forarbejdningviskositet DIN 6 mm (sek.)	16-30
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	200-250
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	3-4
Maksimalt antal laklag med dette produkt	3
Ventetid før ny påføring uden mellemslibning (timer)	1
Maksimal ventetid før ny påføring uden mellemslibning (timer)	3

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 80 minutter
berøringstør	fra 90 minutter
kan slibes	fra 6 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdningsanvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-19 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919