

Polydur (ICLA 141.50) P-S160



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Opløsningsmiddelholdig, hurtigt tørrende, transparent fyldgrunder på polyesterbasis med meget høj fyldeevne.
-------------	--

Anvendelsesområde

Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Til grundering af alle gængse træsorter og træmaterialer.
-------------	---

Produktdata

Produktkode	P-S160
Pakningsstørrelse	20 kg
Leveringsviskositet DIN 6 mm i sek.	35 ± 10
Holdbarhed - original bøtte lukket	mindst 4 måneder

Forbehandling Underlag

	Rå træflader	P120, P150, P180
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	Forinden isoleres med Quantum Q-IS160 eller Solido S-IS130.

Forarbejdning

	Rør godt op!
	PAS PÅ! Ved blandingen skal man være meget opmærksom på at overholde rækkefølgen. I første omgang tilsættes der accelerator og fortynder til lakken og der røres, indtil der er fremkommet en homogen blanding. I sidste trin røres katalysatoren grundigt i. Fra dette trin er materialet aktiveret og kan påføres.

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Forarbejdnings tid 20°C, 65% relativ luftfugtighed ved tilsætning af 10% TUP 9500-F	
	Accelerator	2% AUP 6570 (781.35)
	Fortynder	TUP 9500-F (992.31) hurtig tørring
	Katalysator	2% HUP 6500 (340.56)

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0
Dysetørrelse (mm)	2.5-3.0
Fortyndertilsetning (%)	20 - 25
Forarbejdningviskositet DIN 6 mm (sek.)	18-20
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	250 - 300
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	2 - 3
Maksimalt antal laklag med dette produkt	3
Ventetid før ny påføring uden mellemslibning (timer)	1
Maksimal ventetid før ny påføring uden mellemslibning (timer)	3

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 50 minutter
berøringstør	fra 2 timer
kan slibes	fra 12 timer
Flash off tid efter påføring	20 minutter

Forceret tørring

Hviletid ved rumtemperatur	20 minutter
Varmlufttørring ved 40°C	30 minutter
Varmlufttørring ved 60°C	30 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-19 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919