

Aqualit A-T280-40



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	To-komponent, vannfortynnbar, lysekte PU-klarlack på akrylatbasis for høy mekanisk og kjemisk belastning.
-------------	---

Bruksområde

Beskrivelse	Nesten alle tremøbler innendørs. Spesielt for overflater som utsettes for høye mekaniske og kjemiske belastninger. Bruk som fargeløs flerlags-lakk eller som maling i kombinasjon med AqualitColor.
-------------	---

Produktdata

Produktkode	A-T280-40
Pakking størrelse	5l 20 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	40 ± 2
Holdbarhet - originalbeholder lukket	minst 1 år
VOC-direktiv EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 140 g/l (2010)	Dette produktet inneholder maks. 74 g/l VOC.

Glansgrader

Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
A-T280-40	halvblank	40 ± 2

Forbehandling underlag

	Ubehandlede treflater	Lukk porer ved flere gangers påføring av Aqualit A-IS180 eller A-T280-__.
	Pigmentert toppstrøkoeverflater AqualitColor	Lakker etter 6 til maks. 24 timer uten mellomsliping.

Bearbeiding

	Rystes eller røres om grundig!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger".

Herdere tynnere tilsetninger

	Herding	20% HWA 6000
	Fortynning	TWA 9000-F eller springvann
	Bearbeidingstid	til 4 timer

Påføring

Dysetrykk (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Dysestørrelse (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28	
Tynnetilsetning (%)	20	10-20	20
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	40	40-50	40
Påføringsmengde per påføring (g/m2)	100-140	100-140	80-120
Dekkeve (m2/l)	5 - 7	5 - 7	8 - 12

Tørketid @ 20°C

støvtørr	etter 30 minutter
berøringstørr	etter 1 time
slipbar	etter 4 timer
transportklar	etter 12 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøkserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2022-04-27 / 9

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

Aqualit

Prøvingsstandarder	
	DIN 68861/1B Kjemisk belastning på møbeloverflater
	EN 71-3 Migrasjon av løselige tungmetaller
	DIN 53160 del 1 og 2 motstandsdyktig overfor spytt og svette
	Generelt testsertifikat fra byggetilsyn som dokumenterer brannmotstanden iht. DIN 4102/B1 på tungtannnelige B1-sertifiserte sponplater, også finerte.
	Krav til kjøkkenmøbeloverflater iht. DIN 68930 med hensyn til bestandighet mot vekslende klima.
	Antiskli egenskapene i henhold til BGR 181 og DIN 51130 når 3% av struktur pulver STP-F er tilsatt.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksreiser og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2022-04-27 / 9