

Aqualit A-T280-10



Produkta apraksts

Apraksts	Ar ūdeni atšķaidāma, pret gaismas iedarbību izturīga divkomponentu poliuretāna caurspīdīga laka uz akrilāta bāzes maksimālam mehāniskajam un ķīmiskajam noslogojumam.
----------	---

Pielietojums

Apraksts	Gandrīz visas koka mēbeles iekšējās. It īpaši virsmām, kas tiek pakļautas lielai mehāniskajai un ķīmiskajai slodzei. Izmantojama kā bezkrāsaina pašgruntējoša laka vai tonēta sedzošā apdares sistēma ar AqualitColor.
----------	--

Produkta dati

Produkta kods	A-T280-10
Bundžas izmērs	5l 20 l
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	40 ± 2
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertnē	min. 1 gads
GOS direktīva ES robežvērtība šim produktam (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Šis produkts satur maks. 74 g/l GOS.

Spīduma pakāpes

Produkta numurs	Spīduma pakāpe	DIN 67530 60° leņķis
A-T280-10	matēts	10 ± 2

Pamatvirsmu priekšapstrāde

Neapstrādātas koka virsmas	Poras noslēgt, vairākas reizes uzklājot Aqualit A-IS180 vai A- T280- --.
Tonētu sedzošo krāsu virsmas AqualitColor	pēc 6 stundām līdz maksimāli 24 stundām nolakot bez starpslīpēšanas

Apstrāde

	Rūpīgi sakratīt vai samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas".

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

Cietināšana	20% HWA 6000
Atšķaidīšana	TWA 9000-F vai krāna ūdens
Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas)	līdz 4 stundām

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Dīzes izmērs (mm)	1.8- 2.0	0.25- 0.28	
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	20	10-20	20
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	40	40-50	40
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	100- 140	100- 140	80- 120
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	5 -7	5 -7	8 - 12

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņēmīgs/-a	no 30 minūtēm
pieskāriensauss	no 1 stundas
slīpējams	no 4 stundām
gatavs/-a transportēšanai	no 12 stundām

Testēšanas standarti

	DIN 68861/1B Ķīmiska iedarbība uz mēbeļu virsmām
	EN 71-3 šķīstošu smago metālu migrācija
	DIN 53160 1. un 2. daļa, izturība pret siekalām un sviedriem
	Vispārīgās būvuzraudzības pārbaudes sertifikāts par vāju uzliesmojamību saskaņā ar standartu DIN 4102/B1 uz grūti uzliesmojošām, B1 pārbaudītām kokskaidu plātnēm, arī finierētām.
	Prasība virtuves mēbeļu virsmām saskaņā ar standartu DIN 68930 attiecībā uz izturību pret klimata izmaiņām.

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtas norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviens iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2022-07-04 / 7