

AqualitColor AC-T450-30-BW01



Описание продукта

Описание	Водорастворимая светостойкая цветная лаковая система на полиуретано-акрилатной основе с хорошими характеристиками покрытия и заполнения. В качестве опции возможно применение в качестве одно- или двухкомпонентного лака для высоких нагрузок. Система смешения цветов для создания бесчисленных цветовых оттенков по классификациям Sikkens, RAL, NCS и т. д. или по собственному шаблону.
----------	--

Область применения

Описание	Для внутренней отделки практически всех видов древесины и древесных материалов. Идеально подходит для использования в сочетании с AqualitColor AC-IP360.
----------	--

Характеристики продукта

код продукта	AC-T450-30-BW01
Dimensiune recipient	20 kg 5 kg
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	60 - 90 в зависимости от цветового оттенка
Хранение в оригинальной закрытой таре	не менее 1 года
Директива о летучих органических соединениях Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. A/e): 130 г/л (2010)	Без отвердителя этот продукт содержит 95 г/л летучих органических соединений. В смеси с отвердителем этот продукт содержит 117 г/л летучих органических соединений.

Степень блеска

номер продукта	Степень блеска	DIN 67530 при 60°
AC-T450-30-BW01	шелковисто-глянцевый	30 ± 5

Предварительная обработка Поверхности

	МДФ — без воздействия влаги	Предварительная обработка с использованием AqualitColor AC-IP360 выполняется до получения закрытой равномерной поверхности. Окончательное шлифование праймера шлифовальной шкуркой, размер зерна P280 - P320.
	МДФ — с воздействием влаги	Предварительная обработка с использованием AqualitColor AC-IP360 (с отвердителем) выполняется до получения закрытой равномерной поверхности. Окончательное шлифование праймера шлифовальной шкуркой, размер зерна P280 - P320.

Применение

	Тщательно перемешать!
	Смешать и нанести продукт как описано в разделе «Отвердитель - Разбавитель - Добавки».

Отвердитель - Разбавитель - Добавки

	Отвердитель в качестве опции	10% HWA 6000
	Разбавитель	TWA 9000-F или водопроводная вода
	Время жизни рабочей смеси 20 °C, отн. влажности воздуха 65%	до 4 часов (при работе с двухкомпонентными лаками)

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-07-23 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Hilden • Германия • www.akzonobel.com/wood

1/2

AN_204450_060919

AqualitColor

Нанесение		
		
Давление распыления (бар)	1.5-3.0	110-130
Размер сопла (мм)	1.6-2.0	0.23-0.28
Добавление разбавителя (%)	5-10	0-10
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	30	50
Расход наносимого продукта на один слой (г/м ²)	100-120	100-120
Расход (м ² /л)	6-7	6-7

Время высыхания @ 20°C	
сухой от пыли	от 40 минут
устойчивый к прикосновению	от 1 часа
пригодный для транспортировки	от 12 часов
Пригодный к шлифовке	от 4 часов

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-07-23 / 5