

## Easyfit (ICLA 151.49) E-S150



| Produktbeskrivning |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivning        | Enkomponentig, transparent sealer, spädbar med lösningsmedel, nitrocellulosabaserad. |

| Användningsområde |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivning       | Nästan alla trämöbler inomhus. Optimerad för lackssystem för stängda porer. |

| Produktdata                                |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Produktkod                                 | E-S150     |
| Förpackningsstorlek                        | 20 l       |
| Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.     | 140 ± 10   |
| Hållbarhet - originalförpackning försluten | minst 2 år |

| Förbehandling av underlag |                                                   |                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                           | Obehandlade träytor                               | P120, P150, P180                                            |
|                           | Betsade träytor                                   | slipa före betsning                                         |
|                           | Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll | Isolera i förväg med Quantum Q- IS160 eller Solido S-IS130. |

| Bearbetning |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Rör om ordentligt!                                                                         |
|             | Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Hårdare Förtunnare Tillsatser". |

| Hårdare Förtunnare Tillsatser |            |                                 |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|
|                               | Förtunnare | TNC 9101-M (950.02) normal tork |

| Applicering                                |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                            |           |           |
| Sprutningstryck (bar)                      | 1.5 - 2.0 | 110-130   |
| Munstyckets storlek (mm)                   | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |
| Tillsättning av förtunnare (%)             | 40 - 45   | 40 - 45   |
| Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)      | 17 - 22   | 17 - 22   |
| Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2) | 90-150    | 90-150    |
| Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)       | 5-8       | 5-8       |

| Torktid @ 20°C |                 |
|----------------|-----------------|
| dammtorr       | från 15 minuter |
| klibbfri       | från 40 minuter |
| slipbar        | från 4 timmar   |

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-16 / 4

EMEA HQ  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919