

AqualitColor

(ICLA 103.01/01)

AC-P330



Termékleírás

Leírás Vízrel hígítható, fehér pigmentált, akrilát bázisú, töltőanyag. Opcionálisan 1 komponensű vagy 2 komponensű terméként alkalmazható nagy igénybevételre.

Alkalmazási terület

Leírás AC-P330 1 komponens: kevés faanyagot és fa alapanyagot (MDF-et is) tartalmazó, általánosan alkalmazott fák lakóterben történő normál igénybevételéhez.
AC-P330 2 komponens: Majdnem az összes beltéri fabútor. Az összes elterjedt fafajta és fa alapanyag alapozásához. Ideális a faanyagok izolálására, valamint MDF vizeshelyiségekben történő izolálására.

Termékadatok

Termékkód	AC-P330
Kiszerelés	20 kg 5 kg
Szállítási viszkozitás DIN 6 mm mp- ben	40 ± 5
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 1 év
VOC irányelv EU határérték a (A/e kat.) termékhez: 130 g/l (2010)	A termék max. 61 g/l VOC-t tartalmaz térhálósító nélküli alkalmazáskor. A termék max. 93 g/l VOC-t tartalmaz térhálósítóval történő alkalmazáskor.

Aljzatok előkezelése

	Nyers fapelületek Kis fokozatú facsiszolás Gondosan távolítsa el a csiszolóport A nagypórusú fákat ki kell kefélni	P120, P150, P180
	Alap- vagy műanyagfóliás lemezeket alaposan meg kell csiszolni.	P320 / P400

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.
	A termék alaplemezen vagy műanyagfóliás lemezen csak térhálósítóval alkalmazható 2 komponensű változatként. 2 komponensű változatként történő alkalmazáskor ügyelni kell a megfelelő térhálósításra (lásd a Térhálósító Hígító Adalékok című szakaszt) a megfelelő izoláló hatás eléréséhez.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás opcionális	10% HWA 6001 (303.01) súlytól függően 12% HWA 6001 (303.01) térfogattól függően
	Hígítás	Vezetékes víz
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom	2 komponensűként: 1 óra

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5-3.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Hígító hozzáadása (%)	5 - 15	5 - 15
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	100-140	120-140
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	120 - 160	120 - 160
Műveletenként kiadósság (m ² /l)	5 - 7	5 - 7

Száradási idő @ 20°C

porszáraz	30 perc elteltével
tapintásálló	1 óra elteltével
csiszolható	4 óra elteltével
egymásra helyezhető	15 óra elteltével

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvétőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvétőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvétőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorli termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvétő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvétői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvétők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-07-22 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

AqualitColor

(ICLA 103.01/01)

Elősegített száradás

Pihenőidő szobahőmérsékleten	15 perc
Forró levegős szárítás 35°C-on	2 óra
Lehűlés szobahőmérsékleten	15 perc

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkoritermék-specifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleléségre egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-07-22 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2