

AqualitColor

(Aqua Surf 099)

AC-P382



Tuoteselostus

Kuvaus	Vesiohinteinen, valkoiseksi pigmentoitu filleri akrylaattipohjalla. Erittäin hyvä täyttökyky ja peittävyys ohuelti levitettynä esim. MDF:lle. Tuotteen liuotinosuus on erittäin vähäinen.
--------	---

Käyttöalue

Kuvaus	Tavanomaiset, vähän uuteaineita sisältävät puulajit ja -materiaalit (myös MDF) asuinalueella tavallisia vaatimuksia varten. Suosittelemme käyttämään MDF:n pinnoittamiseen kosteissa tiloissa ja runsaasti ainesosia sisältävien puulajien pinnoittamiseen 2K- Produkt AqualitColor AC-IP360:tä.
--------	--

Tuotetiedot

Tuotekoodi	AC-P382
Astiakoko	20 l 1,000 l 120 l
Toimitusviskositeetti DIN 6 mm sekunnissa.	40 ± 5
Kestävyys - suljettu alkuperäisastia	Vähint. 1 vuosi

Alustan esikäsittely

	Karkeat puupinnat Porrastettu puun hionta Poista hiomapöly varovaisesti Harjaa huokokset puulajit	P120, P150, P180
--	--	------------------

Käsittely

	Hämmennä huolellisesti!
	Tuote on sekoitettava ja levitettävä, kuten kohdassa "Kovetteen ohenteen lisäaineet" on kuvattu.

Kovetteen ohenteen lisäaineet

	Ohentaminen	Vesijohtovesi
--	-------------	---------------

Levitys

Ruiskupaine (bar)	1.5-3.0	110-130
Suutinkoko (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Ohenteen lisäys (%)	0-10	0-5
Työstöviskositeetti DIN 4mm (sek.)	100-140	120-140
Levitysmäärä/työkerta (g/m ²)	100-120	100-120
Riittoisuus per työvaihe (m ² /l)	5 - 7	5 - 7

Kuivumisaika @ 20°C

pölykuiva	30 minuutin jälkeen
Kosketuskuiva	1 tunnin jälkeen
hiottava	2 tunnin jälkeen

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintäkäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsitteilyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoituksen, käyttötekniikan neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-07-22 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919